

EVERAL POLOLESK

alkydový email

POPIS

Pololesklý alkydový email pro vnější i vnitřní nátěry povrchů ze dřeva, kovu apod. Zasychá do velice lesklého emailového povrchu s vynikající odolností proti mechanickému poškození.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

Dveře, okna, nábytek, lodě, jízdní kola, reklamní cedule, atd.

VLASTNOSTI

Charakteristika

Alkydový email.

Vzhled

Pololesklý.

Vydatnost

Hladké, dřevěné povrchy 10 - 12 m²/litr
Kovové povrchy 12 - 14 m²/litr

Obsah sušiny

52,7%.

(objemové %)

Specifická hustota

1,13 kg/l

Ředidlo

Lakový benzin 1050, Balti Solw-724-FT na štětec
1032 na stříkání

Metody nanášení

Štětec, váleček, stříkání.

Doba zasychání

Proti prachu 3 - 4 hodiny.

(23 °C, RH 50%)

Přetíratelný po 16 hodinách.

Odstíny

Vzorkovnice MONICOLOR NOVA a RAL.

Odolnost

Povětrnosti: dobrá.

Otěru : dobrá.

Světlu: dobrá.

Rozpouštědlům: odolává terpentýnu, lak. benzínu, nikoli ředidlům.

Olejům a tukům: odolává olejům a mazadlům.

Teplotám: 120°C. Světlé odstíny mohou při vyšších teplotách žloutnout.

Skladování a přeprava

Nízká teplota nemá vliv na vlastnosti výrobku.

Balení

0,9 l, 2,7 l a 9 l.

EVERAL POLOLESK

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava povrchu

Povrch musí být čistý, suchý, zbavený nečistot, mastnoty a uvolněného materiálu. Povrchy dřívě natírané omyjte pomocí VALTTI CLEANING AGENT a opláchněte vodou. Již natřené povrchy zdrsňit smirkovým papírem.

Dřevěné povrchy:

Před nátěrem dřevěných povrchů pokrytých plísní a houbami použijte roztok chlóru např. VALTTI MOULD REMOVAL nebo tekutým sanitární BALTISAN-A. poté omyjte vodou a nechejte vyschnout. Holé dřevo, dřevotřískové desky nejdříve opatřete základem VALTTI WOOD PRIMER, EVERAL GRUNT v odpovídajícím odstínu nebo BALTALIT. Praskliny, spáry a díry vyplňte VALTTI FILLER STOPPER. Skleněné povrchy, PVC, keramické (střešní tašky) opatřete základem VALTTI OTEX ADHESION PRIMER.

Kovové povrchy:

Před nátěrem omyjte a opláchněte vodou a rychle vysušte. Povrchy pozinkované a hliníkové zdrsňete před aplikací barvy a opatřete základem VALTTI ROSTEX SUPER METAL PRIMER. Kovové povrchy opatřete základem VALTTI ROSTEX SUPER, VALTTI ROSTEX METAL PRIMER nebo EVERAL METAL.

Podmínky nanášení

Během aplikace a zasychání by okolní teplota měla být nejméně 5°C a relativní vlhkost nižší než 80%.

Nanášení

Před použitím důkladně rozmíchat.

Při aplikaci štětcem nebo válečkem použijte odpovídající ředidlo (lakový benzin max. 5%) .

Pro aplikaci stříkáním použijte lakový benzin nebo jiné odpovídající ředidlo. Nanášejte ve 1 - 2 vrstvách.

Čištění nástrojů

Lakovým benzinem.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Hořlavina!

Používat v místnostech s dobrým větráním. Nevdechujte výpary. V případě požití ihned vyhledejte lékaře a ukažte štítek s návodem. Chraňte před dětmi. Další informace o bezpečnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listě.

Přeprava

ADR/RID - třída 3.31C