

EVERAL universal polomatný alkydový email

POPIS	Polomatná alkydová barva pro venkovní a vnitřní nátěry dřevěných a kovových ploch.
PŘÍKLADY POUŽITÍ	Požární žebříky, zábradlí, stěžně, stojany, lodě a jiné kovové konstrukce, nábytek, dveře, okna. Barvu lze rovněž použít na nátěry omítky soklů stěn v interiérech.
VLASTNOSTI	
Vydatnost	8 - 10 m ² /litr dřevěné povrchy 10-12 m ² /litr kovové povrchy
Obsah sušiny (obj. %)	60 obj. % báze A, 55 obj.% báze C
Specifická hmotnost	složka A – ca. 1,27 g/cm ³ složka C – ca. 1,14g/cm ³
Ředidlo	Pro aplikaci štětcem lakový benzin 1050 pro stříkání 1032
Metody nanášení	Štětec, váleček, stříkání.
Doba zasychání (23 °C, vlhkost vzduchu 50 %)	Proti prachu 2 hodiny. Na dotek 5hodin Další nátěr po 16 hodinách.
Barevné odstíny	Pro vnější použití v souladu se vzorkovnicí na vnější plochy. Pro vnitřní použití dle vzorkovnice Monicolor Nova
Provedení:	Polomat
Odolnost	
Atmosférickým vlivům:	Dobrá.
Omytí:	Dobrá pro běžné detergenty
Světlostálost:	Dobrá
Teplota:	Max 100°C, při vyšší teplotě může dojít k žloutnutí
Skladování a přeprava	Nízká teplota během skladování a přepravy nemá vliv na vlastnosti výrobku. Skladujte v dobře uzavřených obalech při teplotě +5 až+25°C
Balení	0,9 l, 2,7 l a 9l.

EVERAL universal

polomatný alkydový email

Aplikace:

Příprava povrchu

Dřevěné povrchy:

U dřevěných povrchů v exteriéru se doporučuje dřevo ošetřit napouštědlem Valtti Báze. Nové dřevo v interiéru postačí opatřit základní nátěrem Everal Grunt. Při renovaci starších nátěrů je nutné odstranit loupající se nátěr. Soudržný lesklý podklad je dobré před aplikací zdrsnit.

Kovový podklad:

Odstraňte rez ocelovým kartáčem na stupeň ST2. Zbytky nečistot mastnoty a solí omyjte roztokem Valtti roof Cleaning Agent , opláchněte vodou a nechte oschnout. Hliníkové a čerstvě pozinkované povrchy zdrsněte nebo otryskejte tlakovou vodou s pískem a opatřete základním nátěrem Everal Metal Grunt. Starší lesklé soudržné vrstvy nátěrů zdrsněte.

Podmínky nanášení

Natíraný povrch musí být suchý.

Teplota by měla být mezi + 5 až +40 °C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %.

Nanášení

Před použitím důkladně rozmíchejte. Barvu se doporučuje nanášet v 1-2 vrstvách štětcem válečkem nebo stříkáním.při aplikaci štětcem je možné barvu zředit ředidlem 1050 (max. 5 %).

Pro aplikaci barvy Everal Universal stříkacím zařízením použijte ředidlo 1032.

Čištění nástrojů:

Nástroje čistěte ředidlem 1050.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Hořlavina!

Používejte v místnostech s dobrým větráním. Nevdechujte výpary. V případě požití ihned vyhledejte lékaře a předložte obal nebo štítek s návodem. Chraňte před dětmi.

Další informace o možném nebezpečí a bezpečnostních opatřeních jsou uvedeny v BEZPEČNOSTNÍM LISTĚ, který zákazník obdrží na vyžádání.

Přeprava

ADR/RID třída 3.31C

Upozornění

Označení vozidel: 24.30.12-28.25

Norma: ZN-99/TB-6096