

BETOLUX

nátěr betonu

POPIS

Alkyd-uretovaná barva vhodná pro nátěry betonových povrchů ve vnitřním i vnějším prostředí. Doporučuje se rovněž k povrchové úpravě podkladů dřevěných, překližkových i kovových. Vnější kovové povrchy je třeba nejprve ošetřit základním antikoročním nátěrem.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

Podlahy obytných prostor, kanceláří, skladových ploch, sklepů, schodišť, balkónů, saun, umýváren a koupelen, garáží, stájí, kravínů apod.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vydatnost

8 - 10 m²/ liter pro betonový podklad.
10 - 12 m²/ liter pro kovové a dřevěné povrchy.

Obsah sušiny (objemové %)

cca 50%.

Specifická hmotnost

1,0 - 1,2 kg / liter.

Ředidlo

lakový benzin 1050.

Metoda nanášení

Štětcem , válečkem a stříkáním.

Doba zasychání (23°C, RH 50%)

Proti prachu zaschlý za 1 - 2 hodiny, přetíratelný za 24 hodin.
K používání další den. V extrémně namáhaných prostorách jako jsou garáže až po několika dnech.

Vzhled

Lesklý

Odstíny

Vzorkovnice Monicolor Nova a vzorkovnice pro podlahové nátěry TIKKURILA's FLOOR PAINT COLOUR CARD, RAL.

Odolnost

Povětrnosti:	dobrá.
Otěru:	dobrá.
Omyvání:	dobrá.
Rozpouštědlům:	odolává lakovému benzínu a lihu.
Olejům a tukům:	dobrá.
Světlu:	dobrá.
Teplotám:	120°C; světlé odstíny při vyšších teplotách žloutnou.

BETOLUX

nátěr betonu

Skladování a doprava

Snáší chlad při přepravě i skladování.

Balení

1 litr, 3 litry, 10 litrů a 20 litrů.

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava povrchu

Nové nenatřené povrchy:

Odstraňte prach, nečistoty a mastnotu z dobře vyschlého povrchu. Betonové povrchy ošetřujte až po nejméně měsíčním zrání. Povrchy omyjte emulzí. V případě potřeby opískujte. Podobně očistěte i povrchy dřevěné. Naneste základ JEHU PRIMER, pokud je to nezbytné. Z kovových povrchů odstraňte špínu a mastnoty lakovým benzinem 1050, rez odstraňte škrabkou nebo ocelovým kartáčem. V případě potřeby aplikujte ROSTEX antikorozivní primer.

Dříve natřené povrchy:

Omyjte povrchy např. pomocí přípravku MAALIPESU - CLEANING DETERGENT a omyjte vodou. Odstraňte poškozený a uvolněný starý nátěr. Povrch opatrně opískujte.

Podmínky nanášení

Povrch musí být suchý, teplota minimálně 5°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.

Nanášení

BETOLUX před nanášením opatrně promíchejte. Nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkáním v jedné až dvou vrstvách. Při aplikaci dvou vrstev zřed'te první asi 20 až 30% lakového benzínu 1050. Druhou vrstvu aplikujte následující den již neředěnou nebo slabě zředěnou barvou. Při stříkání řed'te ředidlem 1032.

Čištění nástrojů

Čistěte lakovým benzin 1050

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Hořlavina.

Obsahuje lakový benzin.

Nebezpečí při vdechnutí.

Před výpary rozpouštědla se chraňte účinným větráním nebo vhodným respirátorem.

Bezpečnostní list výrobku dodáváme na vyžádání.