

PROCOLOR 2



Barva

Báze jsou obarvitelné
v síti Kolorovacích center Primalex

Technické parametry

Objemová hmotnost (kg/l)

1,34–1,47

Odolnost proti mytí a drhnutí (cykly)

5 000

Přidržnost na pórobetonu (MPa)

0,46–0,52 (utrženo v podkladu)

Přidržnost na sádkartonu (MPa)

0,16 (2.1)

Přidržnost na betonu (MPa)

1,96–2,26 (2.2, 2.3)

Ekvivalentní difúzní tloušťka s_d (m)

0,42–0,56

Obsah těkavých látek (%)

max. 47

Balení

Plastové obaly (l)

1 ■ 5 ■ 10

Aplikace



Aplikace Airless

Ředění (% vody)	5
Tryska	517
Tlak (bar)	140–150

Ověřeno na stříkacích zařízeních STORCH

PRIMALEX PROCOLOR 2.1, 2.2, 2.3

CHARAKTERISTIKA

Omyvatelný vnitřní nátěr s výbornou kryvostí. Je odolný proti mytí a drhnutí dle DIN 53 778, díl 2. Tříbázový systém (Procolor 2.1, Procolor 2.2, Procolor 2.3) je obarvitelný v síti Kolorovacích center **Primalex** na světlé, střední a syté odstíny. Propustný pro vodní páry.

POUŽITÍ

Obarvený nátěr je vhodný k malování omítek a sádrokartonových desek ve vnitřních prostorech.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ PRIMALEX

Obývací prostory, koupelny, kuchyně, dětské pokoje, školy, nemocnice, prodejní prostory, chodby.

SLOŽENÍ

Primalex Procolor 2.1, 2.2: vodná suspenze titanové běloby, mletého vápence a organické disperze s přidavkem aditiv.
Primalex Procolor 2.3: vodná suspenze mletého vápence a organické disperze s přidavkem aditiv.

VYDATNOST

Při dvou nátěrech 4–5 m²/kg. Vydatnost závisí na typu podkladu, barevném odstínu a jeho sytosti.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Před vlastním malováním zbavíme stěny i sádrokartonové desky prachu, silnější vrstvy starých nátěrů oškrábeme, případné mastnoty omyjeme mýdlovým roztokem. Nové stěny, sádrokartonové desky a slabší vrstvy starých nátěrů penetrujeme (zpevníme) **Primalexem Hloubková Penetrace** nebo **Primalexem Univerzální penetrace** podle návodu k použití. Obarvený **Primalex Procolor 2.1 – 2.3** není nutné ředit. Pro dosažení dokonalé kryvosti u sytých žlutých a červených odstínů **Primalexu Procolor 2.3** je nutné provést více nátěrů, případně použít jako první nátěr **Primalex Procolor 2.2**, obarvený na jeden ze čtyř definovaných odstínů BP1, BP2, BP3. BP4, který sjednotí barevnost podkladu a barevně ho připraví pro finální sytý odstín.

UPOZORNĚNÍ

Doba použitelnosti při předepsaném způsobu skladování min. 12 měsíců od data výroby.
Primalex Procolor 2.1, 2.2, 2.3 nesmí zmrznout!

SKLADOVÁNÍ

Skladuje se v suchých uzavřených skladech, v původních obalech při teplotě +5 až +25 °C. Palety s uzavřenými obaly nesmí být skladovány na sobě.

BEZPEČNOST, HYGIENICKÉ PŘEDPISY A EKOLOGIE

Omyvatelné nátěrové hmoty **Primalex** pro vnitřní prostory jsou nehořlavé a netoxické. Při práci s nátěrovými hmotami **Primalex** důkladně větrejte, používejte pracovní oděv a rukavice, dodržujte osobní hygienu. Doporučujeme nejíst, nepít, nekouřit, chránit oči obličejovým štítem nebo ochrannými brýlemi, při nanášení nátěru stříkáním si chraňte dýchací cesty před vdechnutím aerosolu. Zasažené oči ihned vypláchněte proudem vody, ruce po umytí ošetřete regeneračním krémem. Uchovávejte mimo dosah dětí! Obal je plně recyklovatelný. Použitý a řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo určené obcí. Zbytky nátěrové hmoty se po vyschnutí likvidují jako běžný komunální odpad.