

PRIMALEX MALVENA

CHARAKTERISTIKA

Fasádní akrylátová barva s výbornou kryvostí, vysokou bělostí a odolností proti povětrnostním vlivům na všechny druhy fasád mimo staré, proti vodě špatně izolované objekty. Odolná proti mytí a drhnutí dle DIN 53 778, díl 2. Propustná pro vodní páry.

POUŽITÍ

Vápenocementové omítky, břizolit, beton, pórobeton a podobně.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ PRIMALEX

Rodinné a bytové domy, výrobní a prodejní objekty.

SLOŽENÍ

Vodná suspenze mletých vápenců, titanové běloby, akrylátové disperze a chemických přísad.

VYDATNOST

Při dvou nátěrech 4–6 m²/kg. Vydatnost závisí na typu podkladu.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Před vlastním malováním stěny důkladně očistíme od prachu a nečistot. Poškozené a nesoudržné povrchy musí být odstraněny a opraveny. Na novou nebo opravenou omítku se **Primalex Malvena** nanáší až po jejím vyzrání, tj. po 28 dnech. Nové stěny a staré pevné povrchy penetrujeme (zpevníme) **Primalexem Univerzální penetrace**, opravované povrchy stěn s rozdílnou savostí a méně pevné povrchy penetrujeme **Primalexem Hloubková penetrace** podle návodu k použití.

UPOZORNĚNÍ

Doba použitelnosti při předepsaném způsobu skladování min. 24 měsíců od data výroby. **Primalex Malvena** nesmí zmrznout!

SKLADOVÁNÍ

Skladuje se v suchých uzavřených skladech, v původních obalech při teplotě +5 až +25 °C. Palety s uzavřenými obaly nesmí být skladovány na sobě.

BEZPEČNOST, HYGIENICKÉ PŘEDPISY A EKOLOGIE

Při práci s nátěrovými hmotami **Primalex** důkladně větrejte, používejte pracovní oděv a rukavice, dodržujte osobní hygienu. Doporučujeme nejlíst, nepít, nekouřit, chránit oči obličejovým štítem nebo ochrannými brýlemi, při nanášení nátěru stříkáním si chraňte dýchací cesty před vdechnutím aerosolu. Zasažené oči ihned vypláchněte proudem vody, ruce po umytí ošetřete regeneračním krémem. Obal je plně recyklovatelný. Použitý a řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo určené obcí. Zbytky nátěrové hmoty se po vyschnutí likvidují jako běžný komunální odpad.



M A L V E N A

Barva

Bílá

Možné tónování výrobkem Primalex Tekutá tónovací barva (přídavek tónovací pasty max. 10%)

Technické parametry

Bělost (% BaSO₄)

min. 85

Objemová hmotnost (kg/l)

1,54

Odolnost proti mytí a drhnutí (cykly)

> 5 000

Přidržnost na betonu (MPa)

> 1,99

Ekvivalentní difúzní tloušťka s_d (m)

0,07

Mrazuvzdornost (cykly)

min. 25

Přidržnost na betonu
po cyklech mrazu (MPa)

1,44

Rychlost pronikání vody
(w/kg.m⁻².h^{0,5})

0,45

Balení

Plastové obaly

1 l ■ 5,6 kg ■ 7,5 kg ■ 15 kg ■ 40 kg

Aplikace



Aplikace Airless

Ředění (% vody) 3–5

Tryska 517

Tlak (bar) 140

Ověřeno na stříkacích zařízeních STORCH

