

UNIVERZÁLNÍ

PRIMALEX UNIVERZÁLNÍ PENETRACE

CHARAKTERISTIKA

Je určena k napouštění dosud nenatřených dobře vyztužených savých podkladů ve vnitřních prostorech i na fasádách. Zpevňuje podklad, sjednocuje rozdílnou savost různých materiálů používaných při opravách omítek. Omezuje tvorbu vlasových trhlinek na finální povrchové úpravě stavebních děl a zvyšuje přilnavost dalších vrstev nátěrů, lepidel či tmelů na penetrovaných podkladech.

POUŽITÍ

Pro napouštění savých podkladů jako je beton, vláknocementové a třískocementové desky, pórobeton, sádrová, vápenná, vápenocementová i disperzní omítka. Je vhodná i na dřevo, dřevotřískové a dřevovláknité desky, sádrokarton, neglazovanou keramiku apod. Není určena k penetraci podkladů před silikonovými a silikátovými nátěry.

SLOŽENÍ

Směs vody, pigmentů, akrylátového kopolymeru se styrenem a aditiv.

VYDATNOST

5–25 m²/l. Vydatnost závisí na typu podkladu.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Penetrace se aplikuje při teplotách od +5 do +25 °C, na fasádách bez přímého působení slunečních paprsků. Na vybroušené povrchy dřeva, vysoce porézní a savé podklady se **Primalex Univerzální penetrace** nanáší v původní, nezředěné formě. Málo savé podklady se napouští ředěným penetračním prostředkem. **Primalex Univerzální penetrace** se musí do podkladu vsáknout a nesmí zanechávat na povrchu lesklý film. V případě velkých barevných rozdílů podkladu lze do **Primalex Univerzální penetrace** přidat bezprostředně před natíráním malé množství (5–10 %) nátěrové hmoty **Primalex**, kterou použijeme pro další vrstvu nátěrového systému.

UPOZORNĚNÍ

Doba použitelnosti při předepsaném způsobu skladování min. 24 měsíců od data výroby. **Primalex Univerzální penetrace** nesmí zmrznout!

SKLADOVÁNÍ

Skládá se v suchých uzavřených skladech, v původních obalech při teplotě +5 až +25 °C. Palety s uzavřenými obaly nesmí být skladovány na sobě.

BEZPEČNOST, HYGIENICKÉ PŘEDPISY A EKOLOGIE

Při práci s penetracemi **Primalex** důkladně větrejte, používejte pracovní oděv a rukavice, dodržujte osobní hygienu. Doporučujeme nejíst, nepít, nekouřit, chránit oči obličejovým štítem nebo ochrannými brýlemi, při nanášení nátěru stříkáním si chraňte dýchací cesty před vdechnutím aerosolu. Zasažené oči ihned vypláchněte proudem vody, ruce po umytí ošetřete regeneračním krémem. Chraňte před dětmi! Obal je plně recyklovatelný. Použitý a řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo určené obcí. Zbytky penetrace se po vyschnutí likvidují jako běžný komunální odpad.

Barva

Světle modrá

Technické parametry

Objemová hmotnost (g/cm³)

0,98–1,10

Přidržnost na štučku (MPa)

0,03

Ekvivalentní difúzní tloušťka s_d (m)

0,64

Obsah netěkavých látek (%)

9,5–10,5

Balení

Plastové obaly (l)

1 ■ 3 ■ 5

Aplikace

