

OPTIVA 2

dekorativní barva

POPIS	Matná, vodouředitelná vnitřní základní a vrchní barva.
PŘÍKLADY POUŽITÍ	Vnitřní omítky, betony, sádkartony, dřevo, dřevotřískové a tmelené povrchy, dřívě natřené povrchy vnitřních stěn a omítek.
TECHNICKÉ ÚDAJE	
Vydatnost	6 - 9 m ² /l u savých podkladů. 12 - 14 m ² /l u nesavých podkladů.
Obsah sušiny (objemové %)	33,6%.
Specifická hmotnost	1,47 kg / litr.
Konečný vzhled	Plný mat.
Odstíny	Odstíny báze A vzorkovnice MONICOLOR NOVA.
Doba zasychání 23°C, RH 50%	proti prachu za 30 min. přetíratelné 1 - 2 hod.
Odolnost	Otěru: min. 3500 cyklů podle PN-92/C-81517 Rozpouštělům: povrch odolný proti přetírání zředěným přípravkem. Teplotě: max 80°C.
Skladování a přeprava	Chraňte před mrazem. Uchovejte v dobře uzavřených obalech při teplotě do +30°C.
Balení	0,9 litru, 2,7 litru, 9 litrů.

OPTIVA 2

dekorativní barva

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava povrchu

Nové povrchy:

Odstraňte nečistoty a prach. Díry a praskliny vytmelte tmely PRESTO nebo SPAKKELI a přebruste brusným papírem. Odstraňte brusný prach. Na povrch naneste základní nátěr OPTIVA 2 .

Dříve natřené povrchy:

Lesklé povrchy zbruste tak, aby získaly matný vzhled a odstraňte brusný prach. Díry a praskliny vytmelte tmely PRESTO nebo SPAKKELI a přebruste brusným papírem. Odstraňte brusný prach.

Podmínky nanášení

Během aplikace a zasychání teplota okolního vzduchu min. +5°C a relativní vlhkost vzduchu max. 80%.

Metody nanášení

Štětcem nebo válečkem.

Nanášení

Barvu před nanášením důkladně promíchejte. Aplikujte 2 vrstvy.

Čištění nástrojů

Nástroje omyjte vodou ihned po ukončení práce. Další informace jsou obsaženy v bezpečnostním listu.

ÚDAJE

Symbol PKWiU 24. 30. 11-75.16
Kód produktu BO1 6001 báze A, Bo1 6001 báze C
Norma: ZN-98/TB-6083
Atest PZH: HK/B/2609/01/98