

## **OPTIVA 5**

**dekorativní barva**

### ***POPIS***

Matná, vodouředitelná vnitřní barva.

### ***PŘÍKLADY POUŽITÍ***

Vnitřní omítky, betony, sádkartony, dřevo, dřevotřískové a tmelené povrchy, dřívě natřené povrchy vnitřních stěn a omítek.

### ***TECHNICKÉ ÚDAJE***

#### **Vydatnost**

7 - 10 m<sup>2</sup>/l v závislosti na savosti podkladu.

#### **Obsah sušiny (objemové %)**

33,6%.

#### **Specifická hmotnost**

1,32 kg / liter.

#### **Ředidlo**

Voda.

#### **Konečný vzhled**

Mat.

#### **Odstíny**

Odstíny vzorkovnice MONICOLOR NOVA.

#### **Odolnost**

Otěru: min. 3500 cyklů podle PN-92/C-81517  
Rozpouštělům: povrch odolný proti přetírání zředěným  
přípravkem.  
Teplotě: max 80°C.

#### **Doba zasychání 23 °C, RH 50%**

proti prachu za 30 min.  
přetíratelné 1 - 2 hod.

#### **Skladování a přeprava**

Chraňte před mrazem. Uchovejte v dobře uzavřených obalech při teplotě do +30°C.

#### **Balení**

0,9 litru, 2,7 litru, 9 litrů.

# **OPTIVA 5**

**dekorativní barva**

## ***NÁVOD K POUŽITÍ***

### **Příprava povrchu**

#### Nové povrchy:

Odstraňte nečistoty a prach. Díry a praskliny vytmelte tmely PRESTO nebo SPAKKELI a přebruste brusným papírem. Odstraňte brusný prach. Na povrch naneste základní nátěr OPTIVA 2 .

#### Dříve natřené povrchy:

Lesklé povrchy zbruste tak, aby získaly matný vzhled a odstraňte brusný prach. Díry a praskliny vytmelte tmely PRESTO nebo SPAKKELI a přebruste brusným papírem. Odstraňte brusný prach.

### **Podmínky nanášení**

Během aplikace a zasychání teplota okolního vzduchu min. +5°C a relativní vlhkost vzduchu max. 80%.

### **Metody nanášení**

Štětcem nebo válečkem.

### **Nanášení**

Barvu před nanášením důkladně promíchejte. Aplikujte 2 vrstvy.

### **Čištění nástrojů**

Nástroje omyjte vodou ihned po ukončení práce. Další informace jsou obsaženy v bezpečnostním listu.

### **ÚDAJE**

Symbol PKWiU 24. 30. 11-75.16  
K=od produktu BO1 6001 báze A, Bo1 6001 báze C  
Norma: ZN-98/TB-6083  
Atest PZH: HK/B/2609/01/98