

OPTIVA 20

dekorativní barva

POPIS

Saténová, bezrozpuštědlová, akrylátová barva pro nátěry stěn, stropů apod. ve vnitřním prostředí. Dodává se v odstínech vzorkovnice MONICOLOR NOVA a rovněž v řadě BS 4800, NCS a RAL.

Má vynikající odolnost páře, kondenzované vlhkosti a častému omývání, proto je zvláště vhodná pro nátěry kuchyní a koupelen, ale i vstupních hal, chodeb atd. Má dobrou kryvost, pružnost a vynikající přilnavost. Lze ji použít na celou škálu povrchů, nových i dříve natíraných.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

Omítky, betony, zdivo, stavební desky, sádra, pěnový polystyren, tapety, dřevo, základem opatřený kov, dříve natřený povrch apod.

Nedoporučuje se na nábytek.

VLASTNOSTI

Charakteristika

Vodouředitelná, bezrozpuštědlová, akrylátová emulze.

Vzhled

Saténový

Vydatnost

Hladké, neporézní povrchy: 10 - 14 m²/litr na 1 vrstvu.

Betonové povrchy: 3 - 5 m²/litr na 1 vrstvu.

U porézních a hrubých materiálů se tento údaj přiměřeně snižuje.

Obsah sušiny (objemové %)

cca 40% podle odstínu.

Specifická hmotnost

1,3 kg / litr podle odstínu.

Odolnost

Chemikáliím: Odolává lakovému benzínu, alkoholu, neodolává silným ředidlům (aceton).

Tukům a olejům: rostlinným a živočišným tukům, mazacím olejům.

Teplotě: + 85°C.

Přilnavost

Vynikající na surové povrchy; na dříve natřené povrchy (včetně lesklých) dobrá po přípravě povrchu.

Pružnost

Vynikající.

Toxičnost

OPTIVA 20 neobsahuje olovo.

OPTIVA 20

dekorativní barva

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava povrchu

Povrch musí být čistý, suchý. Zbavený mastnoty, nečistot a uvolněného materiálu. Dříve natřené povrchy omyjte přípravkem MAALIPESU a opláchněte vodou. Ošetřete plochy napadené plísní, houbou apod. pomocí přípravku VALTTI MOULD REMOVAL, ředěním poměru 1 díl přípravku na 4 díly vody. Omyjte vodou a nechte zaschnout. Staré lesklé nátěry je třeba zdrsnit. Kovové povrchy opatřete nátěrem ROSTEX.

Metody nanášení

Štětcem, válečkem nebo stříkáním. Pro bezvzduchové stříkání použijte trysku 0,015 - 0,021“ (0,38 - 0,53 mm).

Ředidlo

Voda.

Ředění

Pro štětec a váleček: 10% vody podle poréznosti podkladu.
Pro bezvzduchové stříkání: 5% vody.
Pro vzduchové stříkání: 10% vody.

Nanášení

Nové povrchy: Aplikujte 2 vrstvy OPTIVA 20
Dříve natřené povrchy: Jednu nebo dvě vrstvy OPTIVA 20 podle savosti podkladu a barevnosti odstínu.

Během aplikace a zasychání teplota vzduchu minimálně +5°C a relativní vlhkost menší než 80%.

Chraňte před mrazem.

Doba zasychání (23°C, RH 50%) Čištění nástrojů

Proti dotyku běžně za 1/2 hodiny, přetíratelná za 1 - 2 hodiny.

Nástroje čistit vodou okamžitě po použití nebo v přestávkách.

Odstíny

Barevné odstíny podle vzorkovnice MONICOLOR NOVA COLOUR a dále BS 4800, NCS a RAL.

Balení

Minimální objem před tónováním: 0,9 litru, 2,7 litru a 9 litrů.