

OPTIVA SATIN

interiérová barva

POPIS

Vodou ředitelná akrylová disperzní barva pro nátěry v interiérech se saténovým leskem.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

Barva určená k použití na vnitřní stěny a stropy. Hodí se na nové omítky a zároveň i na omítky se starší malbou, k nátěru betonu, cihel, sádrových desek, standardních dřevotřískových desek a desek MDF, pěnového polystyrenu, tapet, dřeva, kovu ošetřeného základním nátěrem apod.

VLASTNOSTI

Vydatnost

10 - 14 m²/litr na hladké neporézní plochy (na porézním a zdrsňelém podkladu bude spotřeba nižší).

Obsah sušiny (obj. %)

64 obj. %- složka A
53 obj. %- složka C

Specifická hustota

1,18 g/cm³ – složka C
1,30 g/cm³ – složka A

Ředidlo

Voda.

Metody nanášení

Štětec, váleček, stříkání.

Doba zasychání

(23 °C, vlhkost vzduchu 50 %)

Proti prachu: 30 minut.
Další nátěr po 2 hodinách.

Vyvedení:

Saténový lesk.

Barevné odstíny

V souladu se vzorkovnicí Monicolor Nova pro barvy namíchané metodou tinting.

Odolnost vůči:

Rozpouštědlům

Nátěr odolný vůči omývání zředěným detergentem.

Působení tepla:

Max. 80 °C

Skladování a přeprava

Chraňte před mrazem, uchovávejte v pevně uzavřených obalech.

Balení

0,9 l, 2,7 l a 9,0 l.

OPTIVA SATIN

interiérová barva

POUŽITÍ:

Příprava povrchu:

Plocha musí být čistá, suchá. Maziva, špínu a uvolněný podklad odstraňte. Plochy zasažené plísní, řasami apod. ošetřete roztokem přípravku MOULD REMOVAL v poměru 1:4 (roztok:voda) nebo omyjte přípravkem BALTISAN.

Důkladně opláchněte vodou a nechte oschnout.

Neošetřený podklad:

Případné nerovnosti egalizujte vhodným tmelem např. PRESTO nebo SPAKKELI a přebruste smirkovým papírem. Vzniklý prach odstraňte. Kovové plochy ošetřete základovým nátěrem, např. VALTTI ROSTEX METAL PRIMER nebo BALTIFOS.

Podklad se starým nátěrem:

Omyjte přípravkem MAALIPESU, důkladně opláchněte vodou a nechte vyschnout. Před aplikací barvy OPTIVA SATIN proveďte na všech lesklých plochách matování povrchu, díry a praskliny ve starém nátěru vyplňte vhodným tmelem, např. PRESTO nebo SPAKKELI.

Podmínky nanášení

Okolní teplota a teplota podkladu by měla během aplikace a schnutí být nejméně + 5 °C (ne vyšší než + 40 °C) a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %.

Nanášení

Před použitím důkladně rozmíchejte. Na nové, neošetřené plochy nanášejte dvě vrstvy barvy OPTIVA SATIN. Na plochy se starým nátěrem doporučujeme provést jeden až dva nátěry podle stavu povrchu a změny barvy.

Čištění nástrojů

Před čištěním odstraňte z náradí přebytečnou barvu. Náradí čistěte ihned po dokončení malování.

Upozornění

Symbol PKWiU: 24.30.11-50.16

Kód výrobku B03 6003 01 složka C

B03 6001 01 složka A

Norma: ZN-98/TB-6086