

EVERAL AQUA

POPIS

Vodou ředitelná, polomatná, akrylátová barva určená jako konečný nátěr na vnitřní dřevěné, dřevotřískové, dřevovláknité a kovové povrchy. Rovněž vhodná k přetírání starších alkydových nebo kyselě vytvrzovaných nátěrů.
Viz použití.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

Vnitřní nábytek, dveře, zárubně, radiátory a kovové povrchy v interiéru .

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vydatnost

8 - 10 m²/l.

Obsah sušiny (objemové %)

38%.

Hustota

1,2 kg/l, v bílé

Ředidlo

Voda.

Nanášení

Štětcem, válečkem nebo stříkáním.
Bezvzduchové stříkání: tryska 0.013“ - 0.015“
ředění 0 - 5%

Doba zasychání 50%, t. 23 °C)

(RH Na dotyk zaschlé za 1 hodin.
Přetíratelné po 16 hod.
Celkově zaschlé po 2 - 3 dnech.

Vzhled

Polomatný

Báze

A, C.
Kód produktu: B29 6001 báze A, B29 6003 báze C

Odstíny

Podle vzorkovnice Monicolor Nova

Odolnost

Omývání: Odolává 5000 omytí
Rozpouštědlům: Odolává čistícím prostředkům a slabým rozpouštědlům např. lak benzinu. Skvrny od kávy, čaje a jiné mají být očištěny ihned. Na světle nežloutne

Skladování a přeprava

Chraňte před mrazem.

Balení

0.9 litru, 2.7 litru

EVERAL AQUA

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava povrchu

Nové povrchy:

Z dřívě nenatíraných povrchů odstraňte prach, nečistoty a mastnotu. V případě potřeby vytmelte nerovnosti rychleschnoucím tmelem, přebruste a zbavte prachu. Na nové dřevo aplikujte dva nátěry Everalu Aqua – první nátěr slouží jako základ. Ocelové, pozinkované nebo hliníkové povrchy ve vlhkých prostorách nejprve ošetřete základním nátěrem EVERAL METAL GRUNT nebo ROSTEX SUPER METAL PRIMER. Nový pozinkovaný materiál v suchých prostorách může být natírán bez základu.

Dřívě natírané povrchy:

Omyjte prostředkem MAALIPESU, opláchněte pečlivě vodou a nechte uschnout. Škrabkou odstraňte z povrchu starý uvolněný nátěr celý povrch zbruste. Odstraňte brusný prach. Díry a praskliny vyplňte tmelem SPAKKELI nebo PRESTO a zaschlý povrch zbruste. Lesklý povrch musí být zdrsňen.

Podmínky nanášení

Natíraný povrch musí být suchý, teplota okolního vzduchu a natíraného povrchu musí být minimálně +8°C a relativní vlhkost vzduchu maximálně 80%. Nižší teplota (pod 15°C) a vyšší relativní vlhkost vzduchu (50 - 70%) zlepšují zpracovatelnost barvy a usnadňují práci.

Nanášení

Před použitím promíchejte a v případě nutnosti rozřeďte vodou. Nanášejte štětcem, válečkem, polštářkem nebo stříkáním v 1-2 vrstvách. Na větší plochy nejprve naneste mohérovým válečkem a poté vyrovnejte štětcem. Doporučené ředění vodou max. 5%.

Údržbové nátěry

Povrch opatřený nátěrem EVERA AQUA lze udržovat nátěrem bez základu.

Čištění nástrojů

Odstraňte barvu z nástrojů před omytím. Nástroje očistěte vodou.

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ZAŘAZENÍ

Není klasifikováno jako zdraví škodlivá látka.
Zabraňte delšímu styku s pokožkou a vdechování výparů.
Bezpečnostní list výrobku dodáváme na vyžádání.

Přepravní informace

ADR/RID