

# VALTTI COLOR OPAQUE

## vysoce účinný dekorativní nátěr dřeva

### **POPIS**

Krycí ochranný nátěr vnějších dřevěných povrchů, založených na bázi speciální akryl-alkydové pryskyřice. Vyžaduje nepatrnou údržbu a je velice pružný, vodoodpudivý, trvanlivý a odolný povětrnosti. Obsahuje fungicidní činidla proti vzniku namodralých skvrn a růstu plísní. Je mikroporézní a řízením vnitřní vlhkosti tak zabraňuje vzniku prasklin, puchýřů a odlupování. Nanáší se snadno štětcem nebo stříkáním. Rychle zasychá a poskytuje vynikající ochranu novým, dříve konzervovaným, mořeným nebo natíraným dřevěným povrchům. Aplikuje se v jedné nebo dvou vrstvách. Je příznivý i ekonomicky.

### **PŘÍKLADY POUŽITÍ**

Stěnové a stropní obklady, okna, dveře, průčelí, paluby člunů, podhledy, podřímčí, sruby, ploty, kolny a zahradní nábytek. VALTTI COLOR OPAQUE může být s úspěchem použit i na vnější zdivo (viz zvl. datový list: VALTTI COLOR OPAQUE, vysoce účinný nátěr zdiva).

### **VLASTNOSTI**

#### **Charakteristika**

Vodouředitelný krycí vrchní nátěr dřeva založený na akryl-alkydové pryskyřici.

#### **Vzhled**

Saténový.

#### **Vydatnost**

Hladké dřevo: 8 - 10 m<sup>2</sup>/ litr na 1 vrstvu

Řezivo: 4 - 6 m<sup>2</sup>/ litr na 1 vrstvu

Údaje jsou pouze orientační a skutečná spotřeba závisí na mnoha faktorech např. druhu dřeva, obsahu vlhkosti, absorpci apod.

#### **Trvanlivost**

Vynikající trvanlivost. Běžná údržba jednovrstvým nátěrem za 5 až 6 let.

#### **Přilnavost**

Dobrá, k novému i dříve ošetřenému, mořenému nebo natíranému povrchu.

#### **Vodoodpudivost**

Vynikající odpudivost vodě během celé doby životnosti materiálu.

#### **Obsah sušiny (obj. %)**

cca 37%.

### **SPECIFIKACE**

#### **Příprava**

Odstraňte mastnotu, nečistoty a uvolněný materiál. Ošetřete plochy napadené plísní, houbou apod. pomocí přípravku VALTTI MOULD REMOVAL, ředěném v poměru 1 díl přípravku na 4 díly vody. Omyjte vodou a nechte zaschnout. Šedé, omšelé dřevo opracujte a obruste na přirozenou strukturu. Měkké dřevo obruste lehce ve směru struktury jemným smirkem. Odstraňte prach. Budete-li vyžadovat mikroporéznost nátěru, odstraňte starý nátěr a laky úplně až na holé dřevo.

#### **Upozornění:**

VALTTI COLOR OPAQUE dobře přilne na tradiční i lesklé nátěry za podmínky, že byly dobře zabroušeny. Celkový systém však poté pozbývá mikroporézní vlastnosti. Možné zdroje rzi, hlavičky hřebíků a jiné kovy opatřete nátěrem ROSTEX nebo Everal metal Grund a ponechte je zaschnout. Suky můžete opatřit dvěma vrstvami OKSALAKKA . Praskliny a spáry vytmelte tmelem SPAKELI.

**Pozor:** Suky a pryskyřičné plochy mohou způsobit změnu barevného odstínu.

# VALTTI COLOR OPAQUE

vysoce účinný dekorativní nátěr dřeva

## NÁVOD K POUŽITÍ

<b>Metody nanášení</b>	Štětcem nebo stříkáním. Bezvzduchové stříkání - tryska 0,011“ (0,28mm). Pro nanášení je nejvhodnější štětec s polyesterovými nebo nylonovými vlákny.
<b>Ředění</b>	Běžně nevyžaduje ředění. V případě stříkání možno ředit až 10% vody.
<b>Nanášení</b>	<p>Během aplikace by vnitřní vlhkost dřeva neměla dosahovat 20%. Barvu před použitím dobře rozmíchejte. Nanášejte rovnoměrně ve směru struktury. Na šedé, omšelé dřevo aplikujte po obroušení jednu vrstvu nátěru. Dřeva obsahující vodou ředitelné přírodní barviva, např. mahagon, je třeba před nátěrem ošetřit VALTTI - COLOR nebo VALTTI - WOOD PRIMER. Měkké vnější dřevěné povrchy je třeba nejprve impregnovat vhodným činidlem VALTTI BASE. Před nanášením ponechte činidlo alespoň tři dny působit.</p> <p><b>Nové povrchy z měkkého dřeva, řezivo:</b> Jedna nebo dvě vrstvy VALTTI COLOR OPAQUE podle vlastnosti povrchu.</p> <p><b>Nová dřeva, měkká i tvrdá - hladká:</b> Aplikujte dvě vrstvy VALTTI COLOR OPAQUE.</p> <p><b>Dřeva dříve ošetřená mikroporézním systémem, mořidlem:</b> Na holé dřevo naneste jednu nebo dvě vrstvy barvy podle jemnosti odstínu.</p> <p><b>Dřeva opatřená tradičními nátěry nebo laky:</b> Aplikujte dvě vrstvy po výše popsané přípravě.</p>
<b>Upozornění:</b>	Neaplikujte při vlhkém nebo mrazivém počasí. Teplota vzduchu minimálně 5°C, relativní vlhkost nepřesáhne 80%. Chraňte před mrazem.
<b>Zasychání</b>	Nátěr zaschlý proti dotyku po 1 hodině, další nátěr po 2 hodinách. Nízká teplota a vysoká vlhkost prodlužují schnutí.
<b>Čištění nástrojů</b>	Štětce a nástroje čistit vodou okamžitě po použití.
<b>Údržba</b>	Běžná údržba po 5 až 6 letech jedním nátěrem. Předtím je nutno odstranit nečistoty, prach a mastnotu.
<b>Odstíny</b>	Dostupná v 120 světlých stálých odstínech (vzorkovnice VALTTI COLOR OPAQUE COLOUR CARD, BS, RAL, NCS, a MONICOLOR NOVA.
<b>Lazurování</b>	VALTTI COLOR OPAQUE je vhodná pro lazurování.
<b>Balení</b>	Minimální obsah před tónováním: 0,9 litru, 2,7 litru, 9 litrů a 18 litrů.