



UNIVERSAL LESKLÝ/MATNÝ

VRCHNÍ BARVA NA DŘEVO & KOV S URETANALKYDEM

Použití

• vhodný na dřevo, kov i jiné materiály k universálním nátěrům • lesklé & matné nátěry • interiér & exteriér

Přednosti

• vyšší odolnost proti vodě • výborná zpracovatelnost • široká škála barevných odstínů • všestrannost použití • modifikován uretanovým alkydem • vyšší odolnost proti mechanickému poškození nátěru • rychlejší zasychání • zvýšená světlostalost

Hlavní údaje:

typ výrobku:	bezaromátový syntetický email
odstíny:	ČSN, RAL, širší paleta – tónovací systém Balakom
číslo lesku:	vysoký lesk/mat
pojivo:	směs alkydových pryskyřic v bbezaromátovém benzínu
ředidlo:	BEZAROMATIK, S 6006
balení:	uvedeno v ceníku
oblast použití:	interiér, exteriér, na dřevo, kov po úpravě podkladu základní barvou
vlastnosti:	dobrá zpracovatelnost, vysoká vydatnost, dobrý rozliv, vynikající vzhled filmu, výborná přilnavost k podkladu, snížený zápach
způsob nanášení:	štetcem, válečkem, stříkáním

Technické údaje:

viskozita:	150 – 200 s (DIN pohárek 4 mm)
obsah netěkavých složek:	65 – 72 %
hustota:	1,0 – 1,2 g/cm ³ podle odstínu
vydatnost:	9 – 12 m ² /l
zasychání:	proti prachu: do 4 – 6 hod, po cca 16 hod.
přetíratelný:	max. stupeň 1
přilnavost:	max. stupeň 1
teplota zpracování:	23 °C, 50 % vzdušná vlhkost
doporučená tloušťka:	cca 25 – 30 (suchá) / 1 vrstvu

Bezpečnost práce a ochrana zdraví:

Vyhnete se kontaktu s kůží a očima. Může vyvolat alergickou reakci. Používejte v dobře větraných prostorách. Sledujte bezpečnostní nápisy na obalech. Berte ohled na bezpečnostní listy. Dodržujte místní bezpečnostní předpisy. Po požití nevyvolávejte zvracení.

Ekotoxikologické vlastnosti a likvidace odpadů:

Výrobek není určen k nátěrům hraček, dětského nábytku a předmětů přicházejících do styku s potravinami a pitnou vodou. Způsob likvidace odpadů a další údaje jsou uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

Příklady nátěrového postupu:

Nátěr kovu: Povrch kovu před nátěrem pečlivě očistěte, zbavte rzi a odmastěte.

Vnitřní nátěr – 1x barva základní antikorozi, např. UNIVERSAL ZÁKLAD, optimální síla filmu 25 mikronů, zasychání 4 hodiny. Poté 1 – 2 x UNIVERSAL, optimální síla filmu 25 – 30 mikronů, doba zasychání jedné vrstvy 16 hodin. Vnější nátěr – 2x barva základní antikorozi UNIVERSAL ZÁKLAD, optimální síla filmu 25 mikronů, zasychání jednotlivých vrstev 4 hodin, 2 – 3x UNIVERSAL, optimální síla filmu 25 – 30 mikronů, doba zasychání jedné vrstvy 16 hodin.

Nátěr dřeva: Nanáš se na čisté, dobře obroušené dřevo o vlhkosti max. 12 %, zbavené zbytků pryskyřic. Pro druhy dřeva se zvýšeným obsahem pryskyřic je nutno pryskyřici vymýt, nejlépe nitroředidlem. Na kvalitě předúpravy dřeva závisí celkový vzhled nátěrového filmu a jeho celková životnost. Při renovačních nátěrech je nutné zajistit požadovanou nosnost podkladu. Vnitřní nátěr – napouštění lazurovacím lakem, např. LUXOL EXTRA, zasychání 24 hodin, lehce přebrousit brusným papírem, 1 x barva základní na dřevo, např. UNIVERSAL ZÁKLAD, optimální síla filmu jedné vrstvy 25 – 30 mikronů, zasychání 5 hodin. Poté 1 – 2 x UNIVERSAL, optimální síla filmu 25 – 30 mikronů, doba zasychání jedné vrstvy 16 hodin. Vnější nátěr – napouštění syntetickým napouštědlem LUXOL IMPREGNANT, zasychání 24 hodin, lehce přebrousit brusným papírem. Poté 1 – 2x barva základní na dřevo UNIVERSAL ZÁKLAD, OKNOL ZÁKLAD, optimální síla filmu jedné vrstvy 25 – 30 mikronů, zasychání jednotlivých vrstev 5 hod., 2 – 3 x UNIVERSAL, optimální síla filmu 25 – 30 mikronů, doba zasychání jedné vrstvy 16 hodin. Před použitím řádně promíchat !