

VALTTI COLOR

transparentní vrchní nátěr dřeva

POPIS	Určen pro konečný nátěr dřeva. Je absorbován do dřeva, aniž by po první aplikaci zanechal souvislý film. Nátěr chrání před nepříznivými vlivy počasí, zabraňuje pronikání plísní, UV záření a zabraňuje mikrobiologickému růstu.
PŘÍKLADY POUŽITÍ	Vnější nátěry stěn, stropních obkladů, okenních rámců, dveří, plotů a přístavních mol. Možno použít pro neupravené i dřívě upravené povrchy dřeva. Nedoporučujeme pro vnitřní nátěry skleníků. Je vhodný pro nátěry kulatiny, trámů, řezaných i hoblovaných povrchů impregnovaného dřeva. Nepoužívejte k jiným účelům než je uvedeno v návodu.
TECHNICKÉ ÚDAJE	
Vydatnost	Řezivo 4 - 8 m ² /l. Hoblované povrchy 8 - 12 m ² /l.
Obsah sušiny (objemové %)	cca 17 % hmotnostně, podle odstínu.
Specifická hmotnost	cca 0,9 kg / litr
Ředidlo	Lakový benzin 1050.
Metoda nanášení	Štětcem, stříkáním nebo máčením.
Doba zasychání (23°C, RH 50%)	Zaschlý proti doteku za 4 - 8 hodin, přetíratelný za 24 hodin.
Vzhled	Je plně absorbován do dřeva a po zaschnutí nevytváří souvislý film.
Odstíny	Dle vzorkovnice Valtti Exterior/ Interier Colour Card. Všechny barevné odstíny lze mezi sebou míchat nebo zesvětlit použitím transparentního VALTTI COLOR.
Skladování a doprava	Nedoporučuje se skladovat nebo transportovat v chladu. Špatně uzavřené a malé obaly není možno dlouho skladovat.
Balení	0,9 litru, 2,7 litru, 9 litrů a 18 litrů.

VALTTI COLOR

transparentní vrchní nátěr dřeva

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava povrchu

Předem neupravené dřevěné povrchy:

Odstraňte špínu a prach a zbylé odřezky pomocí ocelového kartáčem. Povrch napustěte 1x protiplísňovým nátěrem VALTTI MOULD REMOVAL podle návodu použití. Základní povrchy ošetřete co nejdříve napouštěcím nátěrem VALTTI - POHJA.

Dříve upravené povrchy:

Odstraňte zbytky původního nátěru ocelovým kartáčem. Povrch ošetřete proti plísni - viz výše. Lesklý film na povrchu dřeva musí být odstraněn nebo alespoň obroušen.

Podmínky nanášení

Povrch ošetřovaného dřeva musí být čistý a podíl vlhkosti na povrchu dřeva nesmí přesahovat 20%. Minimální teplota při nanášení 5°C a relativní vlhkost nižší než 80%.

Nanášení

Připravte si dostatečné množství nátěrové hmoty, abyste zabránili možnému rozdílu odstínu, důkladně promíchejte před i během natírání. Roztírejte důkladně, abyste se vyvarovali přesycení. První vrstvu je doporučeno nanášet štětcem. Nátěr opakujte 1x až 2 x podle toho jakou barevnou sílu vyžadujete. Aplikujete-li hmotu stříkáním, proveďte konečnou úpravu štětcem. Lepší ochranu proti UV paprskům docílíte použitím tónovaných VALTTI COLOR než bezbarvých. Opravy a údržby nátěrů jsou doporučovány v závislosti na klimatických podmínkách v intervalu 3 až 5 let.

Čištění nástrojů

S 6006 nebo lakový benzin 1050.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Hořlavina, bod vzplanutí + 23°C. Obsahuje lakový benzin. Nebezpečí ohrožení zdraví při inhalaci, požití nebo styku s pokožkou.

Před výpary rozpouštědla se chraňte účinným větráním nebo vhodným respirátorem. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima.

Chraňte před dětmi.

Bezpečnostní list výrobku dodáváme na vyžádání.