

KIVA INTERIOR LACQUER

■ POPIS

Vodouředitelný, nežloutnoucí akrylátový lak pro vnitřní použití na dřevěné povrchy. KIVA INTERIOR LACQUER je dostupná v lesklém, pololesklém a polomatném provedení, tónovatelná v různých odstínech. Vyzrálý lak se vyznačuje značnou odolností proti mechanickému poškození.

■ PŘÍKLADY POUŽITÍ

Nábytek jako jsou stoly, stoličky, police na knihy apod., hračky, dřevěné panelové stěny a stropy, dveře a jiné dřevěné povrchy. Vhodný na ochranné lakování mořených povrchů. Není vhodný na podlahy.

■ TECHNICKÉ ÚDAJE

Vydatnost: 8–14 m²/l na jeden nátěr. Vydatnost je závislá na drsnosti, pórovitosti, savosti povrchu a způsobu aplikace

Sušina: kolem 32%

Hustota: 1,0 kg/l

Aplikace: Štětcem nebo stříkáním. Polyesterové nebo nylonové štětce jsou nejlepší pro natírání KIVA INTERIOR LACQUER. Ředění: je-li to nutné zředte do 5% vodou.

Doba zasychání při 23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50% Běžně zaschlý na dotek po ½ hodině a přetíratelný po 2 až 3 hodinách. Lak úplně vytvrde přibližně po 14-ti dnech. Vyhněte se těžkému namáhání a pokládání předmětů po dobu tvrdnutí.

Konečný efekt: Lesk, pololesk, polomat

Báze: EP

Rozsah odstínů: Vzorkovnice Tikkurila Interior Lacquer

Otěruvzdornost: Dobrá. (DIN 53778)

Chemická odolnost: Dobrá. (ISO 2812-1). Rozlitou kávu nebo čaj je nutné ihned utřít.

Balení: 10 l, 3 l, 1 l, 1/3 l

■ NÁVOD NA POUŽITÍ

Příprava podkladu:

Dřevěný povrch musí být suchý a očištěný od nečistoty, vosku, mastnoty a uvolněného materiálu. Nové dřevěné povrchy navlhčete s čistou vodou tak, aby se chloupky vzpružily a po vyschnutí je odstraňte brusným papírem a odstraňte prach po broušení. Odstraňte zbytek laku a nátěru, který se odlupuje. Jako čistící prostředek použijte MAALIPESU a na vyspravení prasklin, děr a trhlin dřevěných povrchů použijte PRESTO nebo SPAKKELI. Zabezpečte, aby všechny tmelené a lesklé povrchy byly důkladně přebroušeny.

Podmínky pro lakování: Natíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu a povrchu by měla být nejméně +10°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.

Lakování: Lak před použitím zlehka promíchejte. Aplikujte 2 až 3 nátěry KIVA INTERIOR LACQUER v závislosti na povrchu a na požadovaném odstínu. Výrobek aplikujte ve směru růstu dřeva a vždy jako jednu souvislou plochu, aby jste předešli překrývání odstínů. Konečný efekt odstínu závisí na typu dřeva, původní barvě dřeva a tvrdosti. Požadovaný odstín a stupeň lesklosti obvykle dosáhnete po dvou nátěrech.

Čištění náradí: Náradí očištěte vodou.

■ PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

■ ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ KLASIFIKACE podle ES Směrnice 99/45/EHS

Výrobek není klasifikovaný jako zdraví škodlivý. S výrobkem manipulujte opatrně. Vyhněte se dlouhotrvajícímu kontaktu s pokožkou a vdechování prachu ze stříkání.

Bezpečnostní list k výrobku na vyžádání.

■ PŘEPRAVNÍ INFORMACE

ADR/RID

Chraňte před mrazem.

Vše uvedené informace jsou získané na základě laboratorních testů a praktických zkušeností a jsou platné od datumu uvedeného na technickém listě. Kvalita výrobku je zabezpečena systémem, založeným na požadavcích norem ISO 9001 a ISO 14001. Výrobce nemůže být zodpovědný za žádné škody, které vznikly použitím výrobku bez dodržení pokynů nebo nevhodným použitím.

Veškeré technické a obchodní informace Vám poskytnou pracovníci společnosti:

Tikkurila s.r.o., Mínická 635, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: +420 315 704 576, fax: +420 315 721 082, www.tikkurila.cz, www.tikkurila.com