

OPTIVA SUPER MAT

dekorativní barva

POPIS

Matná, vodouředitelná vnitřní barva na stěny.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

Vnitřní omítky, betony, sádkartony, dřevo, dřevotřískové a tmelené povrchy, dřívě natřené povrchy vnitřních stěn a omítek v suchých prostředí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vydatnost

Dřívě natírané povrchy: 10-12 m²/l
Beton a omítka: 3-5 m²/l
Tmelené a dřevovláknité povrchy: 7-9 m²/l

Obsah sušiny (objemové %)

Cca.: 35%.

Specifická hmotnost

1,34 kg / litr.

Ředidlo

Voda.

Konečný vzhled

Mat.

Aplikace Odstíny

Štětcem, válečkem nebo stříkáním.
Odstíny označené A nebo C vzorkovnice MONICOLOR NOVA.

Odolnost

Otěru: min. 2000 cyklů podle PN-92/C-81517
Rozpouštělům: Nátěr není odolný proti silným
rozpouštědlům. povrch odolný proti přetírání zředěným
přípravkem.
Teplotě: max 80°C.

Doba zasychání 23°C, RH 50%

proti prachu za 30 min.
přetíratelné 1 - 2 hod.

Skladování a přeprava

Chraňte před mrazem. Uchovejte v dobře uzavřených obalech při teplotě do +30°C.

Balení

0,9 litru, 2,7 litru, 9 litrů.

OPTIVA SUPER MAT

dekorativní barva

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava povrchu

Nové povrchy:

Odstraňte nečistoty a prach. Povrchy napadené plísní omyjte přípravkem **Valtti mould removal 1**. Díry a praskliny vytmelte tmely PRESTO nebo SPAKKELI a přebruste brusným papírem. Odstraňte brusný prach. Na povrch naneste základní nátěr OPTIVA 2 .a dále Optiva super mat v 1-2vrstvách nebo přímo OPTIVA SUPER ve 2-3 vrstvách

Dříve natřené povrchy:

Omyjte zředěným přípravkem Maalipesu cleaning agent a opláchněte vodou. Lesklé povrchy zbruste tak, aby získaly matný vzhled a odstraňte brusný prach. Díry a praskliny vytmelte tmely PRESTO nebo SPAKKELI a přebruste brusným papírem. Odstraňte brusný prach. V případě potřeby aplikujte základní nátěr barvou OPTIVA 2.

Natírejte OPTIVOU SUPERMAT v 1-2 vrstvách.

Podmínky nanášení

Během aplikace a zasychání teplota okolního vzduchu min. +5°C a relativní vlhkost vzduchu max. 80%.

Metody nanášení

Štětcem nebo válečkem.

Čištění nástrojů

Nástroje omyjte vodou ihned po ukončení práce.
Další informace jsou obsaženy v bezpečnostním listu.