

FEELINGS

interiérová barva

POPIS Tónovatelná, plně matná, omyvatelná akrylátová barva.

PŘÍKLADY POUŽITÍ Vhodná pro aplikaci na vnitřní štukované omítky, betony, zdivo, stavební desky, sádra, dřevotřísku, MDF. Také vhodná pro aplikaci na dříve natírané plochy, a na plochy natřené alkydovými barvami v souladu s pracovním postupem. Není vhodné pro nátěry nábytku, dveří a pod.

Vzhled Plný mat

Vydatnost nesavé materiály: 10 - 12 m²/litr na vrstvu.
Savé materiály: 7 - 9 m²/litr na vrstvu.

**Obsah sušiny
(objemové %)** 40%.(v závislosti na odstínu)

Specifická hmotnost 1,3 kg / litr podle odstínu.

Odolnost Omytí: Odolává Otření vlhkým hadrem.
Chemikáliím: Odolává běžným čistícím prostředkům a slabým rozpouštědlům jako např.: lakový benzin

Teplotě: do + 85°C.

**Schnutí
(Při teplotě 23° a vlhkosti
vzduchu 50 %)** Proti prachu po 30 min.
Přetíratelné po 2 hodinách.

Báze A a C

FEELINGS

interiérová barva

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava povrchu

Nenatřené plochy:

Odstraňte prach a nečistoty. V případě potřeby vyplňte praskliny a díry vhodným Tmelem (Presto filler) přebruste a znovu zbavte prachu. Aplikujte barvu Feelings ve dvou nátěrech.

Dříve natírané povrchy :

Omyjte přípravkem MAALIPESU a opláchněte vodou. Ošetřete plochy napadené plísní, houbou apod. pomocí přípravku VALTTI MOULD REMOVAL, ředěném poměru 1 díl přípravku na 4 díly vody. Omyjte vodou a nechte oschnout. Praskliny vyplňte vhodným tmelem přebruste a zbavte prachu.

Metody nanášení

Štětcem, válečkem nebo stříkáním. Pro bezvzduchové stříkání použijte trysku 0,018 - 0,023“
Ředit max.: 0-10% vody.

Ředidlo

Voda.
Pro štětec a váleček až 10% vody podle poréznosti podkladu.
Pro bezvzduchové stříkání až 5% vody.
Pro vzduchové stříkání až 10% vody.

Podmínky nanášení

Během aplikace a zasychání by neměla být teplota vzduchu nižší než +15 °C a relativní vlhkost vzduchu 30-70 %. **Chraňte před mrazem.**

Čištění nástrojů

Nástroje čistit vodou okamžitě po použití nebo v přestávkách.

Odstín

Odstíny vzorkovnice MONICOLOR NOVA (2024 odstínů) a vzorkovnice Feelings

Balení

Minimální objem před tónováním: 0,9 litru, 2,7 litru a 9 litrů.