

FEELINGS EXTRA DURABLE

vrchní malířská barva do vlhkých prostor

POPIS

Pololesklá nebo polomatná nízkozápachová vodouředitelná vinyl akrylátová latexová vrchní barva s mimořádnou odolností obsahující protiplísňový prostředek, určená na vnitřní stěny a stropy, zejména do vlhkých prostorů nebo kde se požaduje časté omývání stěn se silnými čistícími a dezinfekčními prostředky.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

Omítky, beton, panely a cihlové povrchy, MDF, atd. Feelings Extra Durable může být použita jako základní barva na dřevěné a kovové povrchy. Rovněž se používá na přemalování povrchů předtím natřených vodouředitelnými, alkydovými nebo kyselinou vytvrzovanými barvami.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vydatnost: 7–10 m²/l na jeden nátěr.
Výše uvedená vydatnost je orientační, a je závislá od mnohých faktorech včetně textury, pórovitosti a na způsobu aplikace

Sušina: kolem 36%

Hustota: kolem 1,2 kg/l

Aplikace: Štětcem nebo válečkem. Zakončete dekoračním válečkem.
Ředění: Je-li to nutné zředěte do 5% vodou.

Doba schnutí při 23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50% Zaschlý na dotyk po 2 hodinách a přetíratelný po 4 hodinách. Úplně vytvrzený po 2 – 3 dnech

Báze barev: A a C

Konečný efekt: Pololesk, polomat

Rozsah odstínů: Bílý a podle celé vzorkovnice Tikkurila Symphony Colour Collection

Odolnost vůči: Omývání: odolává víc jako 10 000 cyklům (SFS 3755)
Chemikáliím: dobrá (ISO 2812-1)
Teplu: do 85 °C (ISO 4211-1, 4211-3)
Finská emisní klasifikace: M1

Balení: 10 l, 3 l, 1 l

NÁVOD NA POUŽITÍ

Příprava podkladu:

Podklad musí být čistý, suchý a odmaštěný, zbavený nečistot, olejů, vosku, rzi a odlupujícího se nátěru a povrchových skvrn. Povrch doporučujeme umýt s vhodnými čistícími prostředky

a odstraňovačem plísní MOULD REMOVAL. PRESTO tmelem od Tikkurily vyspravte praskliny, díry po hřebících, kazy atd. Rovněž tak nerovné povrchy. Zabezpečte, aby všechny lesklé, lesklou barvou natřené a tmelené povrchy byly zbavené lesku (např. zbroušením).

Základní nátěr: S FEELINGS UNIVERSAL PRIMER natřete celé, ještě nenatřené stěny a stropy a bodově všechny holé plochy na předtím natíraných stěnách a stropěch. Všechny holé dřevěné plochy natřete s UNICA ADHESION PRIMER a holé kovové plochy s UNICA METAL PRIMER. V prostorách se zvýšenou vlhkostí by měl být na stěny a stropy aplikovaný základní nátěr FEELINGS MOISTURE STOP ještě před aplikováním základního nátěru FEELINGS UNIVERSAL PRIMER a FEELINGS EXTRA DURABLE.

Podmínky pro natírání: Natíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu musí být nejméně +5°C, a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.

Natírání: Před použitím dobře promíchejte a aplikujte dvě vrstvy FEELINGS EXTRA DURABLE.

Čištění nářadí: Ihned po práci nářadí očistěte vodou.

PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Prázdňné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ KLASIFIKACE podle ES Směrnice 99/45/EHS

Výrobek není klasifikován jako zdraví škodlivý. S výrobkem manipulujte opatrně. Vyhněte se dešetrvajícimu kontaktu s pokožkou a vdechování prachu ze stříkání.

Bezpečnostní list k výrobku na vyžádání.

SKLADOVÁNÍ a PŘEPRAVA

Chraňte před mrazem.
ADR/RID -

Vše uvedené informace jsou získané na základě laboratorních testů a praktických zkušeností a jsou platné od datu uvedení na technickém listě. Kvalita výrobku je zabezpečena systémem, založeným na požadavcích norem ISO 9001 a ISO 14001. Vrobce nemůže být zodpovědný za žádné škody, které vznikly použitím výrobku bez dodržení pokynů nebo nevhodným použitím.

Veškeré technické a obchodní informace Vám poskytnou pracovníci společnosti:

Tikkurila s.r.o., Mínická 635, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: +420 315 704 576, fax: +420 315 721 082, www.tikkurila.cz, www.tikkurila.com