

TECHNICKÝ LIST

NÁZEV VÝROBKU

DULUX TRADE DIAMOND EGGSHELL

1. POPIS VÝROBKU

Polomatná interiérová barva na stěny a stropy, vhodná zejména do vlhkého prostředí. Vhodná pro dekoraci a ochranu většiny vnitřních povrchů, kde je požadován omyvatelný nátěr odolný proti vlhkosti a otěru. Snadná aplikace.

Barva vhodná pro veškeré nátěry v interiéru, na omítku, sádkartón, beton, dřevotřísku, dřevo a další. Obzvláště vhodná do koupelen, kuchyní, jídelen, veřejných prostor, hygienických zařízení apod. Je odolná vůči častému omývání a kondenzaci vody. Vyniká velkou přilnavostí a odolností. Přilnavá obvykle i na staré rozpouštědlové nátěry **Dulux**.

VLASTNOSTI NÁTĚRU:

- ✓ odolnost proti vodě – odolný vůči atmosférické vlhkosti v normálním venkovním prostředí a častému opakovanému mytí. Nevhodný k použití na ponořených površích, nebo kde je velká a dlouhodobá kondenzace;
- ✓ chemická odolnost – odolný proti běžným prostředkům pro domácnost (např. jar a jiné saponáty);
- ✓ tepelná odolnost – obvykle se neaplikuje na horké povrchy;
- ✓ propustnost vodních par – podle ČSN 73 2580 je $rd(m) = 0,33$.

Barevný odstín: Zářivě bílá a magnolia. V Colour Dimensions systému je k dispozici omezený rozsah barev viz **vzorník Dulux Trade**.

2. NÁVOD NA POUŽITÍ

PŘÍPRAVA POVRCHU:

- ✓ Podklady z jednolitěho materiálu, silně nasákavé, nestabilní, prašné a pórovité penetrovat přípravkem **Dulux Grunt**.
- ✓ Nejednolitě, silně nasákavé, nestabilní, prašné a pórovité doporučujeme postupně penetrovat přípravkem **Dulux Grunt** (týká se především špachtlovaných (štěrkových) míst, spoju sádkartónových desek, po odstranění olejových a křídových barev) a poté barvou **Dulux Trade Diamond Eggshell** zředěnou přídatkem 20–25 % čisté vody (týká se celého natíraného povrchu).
- ✓ Jiné než výše uvedené podklady, doposud bez nátěru, např. pórovité, stabilní, neprašné vápenocementové omítky doporučujeme natřít barvou **Dulux Trade Diamond Eggshell** zředěnými přídatkem 20–25 % čisté vody.
- ✓ Podklady už dříve natírané emulzními barvami, jejichž povrch je z jednolitěho materiálu, dobře přilnavý, neprašný a nepoškozený: natírat bez penetrace.

PŘÍPRAVA VÝROBKU:

- ✓ Před použitím nemíchat, nepřidávat cizí složky.

PODMÍNKY NATÍRÁNÍ:

- ✓ Teplota prostředí a natíraného povrchu nesmí být nižší než +10 °C.
- ✓ Barvu neředít, nanést 1–2 vrstvy s odstupem 2–4 hodin od nanesení předcházející vrstvy.
- ✓ Na váleček nebo štětec nabrat dostatečné a rovnoměrné množství barvy.
- ✓ Důkladně rozetřít, aby bylo dosaženo rovnoměrné vrstvy.

Barvu **Dulux Trade Diamond Eggshell** nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkáním.

Výrobek je vyhovující pro většinu stříkacích zařízení.

Bezvzduchové stříkání: typické doporučení pro bezvzduchové stříkání (minimálně):

- ✓ Pracovní tlak na barvu: 143 bar (2000 p.s.i.).
- ✓ Velikost stříkací trysky: 0,33 mm (13thou).
- ✓ Úhel stříkací trysky: 50°.

Doporučená tloušťka vrstvy: mokrá 65 µm, suchá 25 µm.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 261 399 100-101, Infolinka: 800 100 701

TECHNICKÝ LIST

3. DOBA SCHNUTÍ

Nelepivý (suchý na dotyk) za 1–4 hodiny, přetíratelný po 8–16 hodinách.
Doba schnutí bude různá podle teploty a vlhkosti.

4. BALENÍ

2,5 l, 5 l

5. TEORETICKÁ VYDATNOST

14 – 16 m²/l v jedné vrstvě nátěru na hladkém, rovném a správným způsobem připraveném povrchu.

6. ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Vodou. Před čištěním odstraňte ze štětce a válečku co nejvíce barvy.

7. SKLADOVÁNÍ

Skladovat v původních těsně uzavřených nádobách v krytých místnostech při teplotě + 5 až + 30 °C v suchých, chladných, dobře větraných prostorách. Při teplotách pod bodem mrazu může dojít ke znehodnocení výrobku. Chránit před mrazem a extrémními teplotami. Číslo šarže a datum výroby (formou kódu) jsou vytištěny na obalu.

Návod pro čtení kódu:

Číslo šarže: 11510802401

115 = Stowmarket; 114 = Slough – místo výroby

1 = rok 2011

08 = 8. týden v roce 2011

024 = 24. objednávka v 8. týdnu

01 = FINI SKU, číslo finálního produktu

8. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A PRVNÍ POMOC

Bezpečnostní věty:

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima.

S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Hustota: 1,1 – 1,3 g/cm³.

Obsah netěkavých látek (sušiny): 38,3 % obj.

Obsah těkavých organických látek: < 3 %.

EU limitní hodnota VOC kategorie A (a) VŘNH: 30 g/l (2010).

Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 20 g/l.

Značení ADR: Nepodléhá předpisům podle ADR.

PRVNÍ POMOC: V případě nevolnosti opusťte pracoviště, potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem, oči vypláchněte proudem čisté vody. Při požití vypláchněte ústa, vypijte 0,5 litru vody a nevyvolávejte zvracení. Ve všech případech zasažení očí a při požití vyhledejte lékaře.

9. DISTRIBUTOR

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI
140 00 Praha 4
Tel.: +420 261 399 100 - 101
Infolinka: 800 100 701
www.dulux.cz

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

**Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 261 399 100-101, Infolinka: 800 100 701**



Dulux®

TECHNICKÝ LIST

10. DATUM VYDÁNÍ

březen 2012

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslná pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 261 399 100-101, Infolinka: 800 100 701