

ECOLOR FLEX

Akrylátová fasádní barva flexibilní

- Použití:** Akrylátová barva ECOLOR FLEX SCH 26 je vodou ředitelná akrylátová fasádní barva pro finální povrchovou úpravu zateplovacích systémů z dílců, kde je potřeba styčná místa překrýt pružným nátěrem a pro povrchovou úpravu lehčených stavebních a umělých hmot. Zajišťuje ochranu a barevné sjednocení podkladu, je paropropustná a hydrofobní.
- Schválení:** Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.
- Složení:** Směs pigmentů a plniv dispergovaných v akrylátové disperzi s přísadou aditiv.
- Odstín:** Vyrábí se jako základní barvy (A, B, C) určené pro tónování na tónovacích strojích. Báze „A“ je bílá. Odstíny podle firemního vzorkovníku se připravují u obchodních partnerů.
- Parametry nátěrové hmoty :**
- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| obsah netěkavých složek | min. 60 % |
| měrná hmotnost | 1400 kg/ m ³ . |
- Parametry zaschlého nátěru :**
- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| vodotěsnost | max. 0,01l/m ² , |
| difuzní odpor | max. 0,3 m, |
| přídržnost k betonu | min. 0,80 MPa. |
- Příprava povrchu:** Povrch musí být soudržný, čistý, bez biologického napadení a obsahu solí. Všechny savé podklady napustit penetrátorem PENECO SCH 02.
- Podmínky nátěru :** ECOLOR FLEX SCH 26 se nanáší ve dvou vrstvách, druhý nátěr se provádí po úplném zaschnutí předchozí vrstvy. Časový interval mezi nátěry je závislý na klimatických podmínkách, doba schnutí 1-2 hodiny, při teplotě 23°C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % je nátěr proschlý do 24 hodin.
- Aplikační rozmezí teplot pro nanášení je 5 – 30°C.
- Při aplikaci chránit natírané plochy před slunečním svitem a do zaschnutí před deštěm!
- Způsob nanášení :** Válečkem, štětkou.
- Spotřeba:** 0,25 až 0,4 kg/m² – podle typu podkladu.
- Ředění:** Barva má viskozitu seřízenou pro práci válečkem - v případě potřeby možno ředit max. 10 % penetrátorem PENECO SCH 02 nebo vodou popř. jejich směsí
- Údržba:** Všechny pomůcky po práci omýt vodou a při pracovních přestávkách chránit proti zaschnutí.
- Hygiena a bezpečnost práce:** Výrobek není chemicky nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona č.157/1998 Sb ve znění pozdějších předpisů. Může však mít dráždivé účinky především na oko, méně na pokožku. Nelze vyloučit vznik alergie. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit regeneračním krémem. Uchovávat mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
- První pomoc:** Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc.
- Při zasažení očí vymývat rozevřené oči 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc.
- Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.
- Požárně technická charakteristika:** Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201.
- Skladování:** Skladovat lze v původních neotevřených obalech během 1.-12. měsíce od data výroby při teplotě 5 – 30°C. Během 13.-24. měsíce od data výroby při teplotách 5 – 10°C. Maximální skladovatelnost 24 měsíců. Výrobek nesmí zmrznout.
- Balení:** 14 kg.
- Přeprava:** Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +35°C.