

# ECOLOR GROB

## Akrylátová fasádní barva pro sanaci prasklin

- Použití:** Akrylátová barva ECOLOR GROB je určena jako základní nátěr pro vyrovnání a překrytí drobných ustálených vad povrchu omítek, betonových panelů apod. Po aplikaci mají ošetřené povrchy vyrovnanou savost a vzhledově vyrovnaný povrch, což je důležité při aplikaci fasádních barev po opravách. Nestejná savost podkladu a jeho různá povrchová struktura jsou příčinou vzniku tmavších a světlejších míst po nátěru fasádní barvou.
- Nejdůležitější vlastností této barvy je schopnost překrýt vlasové trhliny do šířky až **0,6 mm**.
- Schválení:** Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.
- Složení:** Směs pigmentů a plniv dispergovaných v akrylátové disperzi s přísadou aditiv.
- Odstín:** Vyrábí se v bílém nenormalizovaném odstínu.
- |                                    |                         |                             |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Parametry nátěrové hmoty:</b>   | obsah netěkavých složek | min. 63 % ,                 |
|                                    | měrná hmotnost          | 1500 kg/ m <sup>3</sup> .   |
| <b>Parametry zaschlého nátěru:</b> | vodotěsnost             | max. 0,2 l/m <sup>2</sup> , |
|                                    | difuzní odpor           | max. 0,3 m,                 |
|                                    | přídržnost k betonu     | min. 0,80 MPa.              |
- Příprava podkladu:** Všechny nepřilnavé části odstranit, omýt tlakovou vodou s přídavkem saponátu. Trhliny přesahující šíři 0,6 mm vyspravit některou ze správkových malt. Všechny savé podklady nutno penetrovat penetrátorem PENECO SCH 02.
- Aplikace:** ECOLOR GROB se nanáší v jedné až dvou vrstvách, druhý nátěr se provádí po úplném zaschnutí předchozí vrstvy. Časový interval mezi nátěry je závislý na klimatických podmínkách, doba schnutí 1-2 hodiny, při teplotě 23°C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % je nátěr proschlý do 24 hodin.
- Aplikační rozmezí teplot pro nanášení je 5 – 30°C.
- Při aplikaci chránit natírané plochy před slunečním svitem a do zaschnutí před deštěm!
- Způsob nanášení :** Štětka (pro vpravení barvy do trhlin a prasklin), válečkem. Při celoplošném přetírání doporučujeme použít moltoprenový váleček nebo váleček s krátkým vlasem do 12 mm.
- Spotřeba:** 0,3 až 0,6 kg/m<sup>2</sup> – podle typu podkladu.
- Ředění:** Barva má viskozitu seřízenou pro práci válečkem - v případě potřeby možno ředit max. 10 % penetrátorem PENECO SCH 02 nebo vodou popř. jejich směsí.
- Údržba:** Všechny pomůcky po práci omýt vodou a při pracovních přestávkách chránit proti zaschnutí.
- Hygiena a bezpečnost práce:** Výrobek není chemicky nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona č.157/1998 Sb ve znění pozdějších předpisů. Může však mít dráždivé účinky především na oko, méně na pokožku. Nelze vyloučit vznik alergie. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit regeneračním krémem. Uchovávat mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
- První pomoc:** Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc.
- Při zasažení očí vymývat rozevřené oči 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc.
- Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.
- Požárně technická charakteristika:** Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201.
- Skladování:** Skladovat lze v původních neotevřených obalech během 1.-12. měsíce od data výroby při teplotě 5 – 30°C. Během 13.-24. měsíce od data výroby při teplotách 5 – 10°C. Maximální skladovatelnost 24 měsíců. Výrobek nesmí zmraznout.
- Přeprava:** Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +35°C.
- Balení:** 7,5 a 17,5 kg.