

ECOLOR S

Akrylátová fasádní barva strukturní

- Použití:** Akrylátová barva ECOLOR S SCH 31 je vodou ředitelná barva s dekoračním efektem zrna až 1,6 mm pro finální povrchovou úpravu zdiva, betonových panelů, sádkartonových povrchů a jiných lehčených stavebních a umělých hmot. Zajišťuje ochranu a barevné sjednocení podkladu, je paropropustná a hydrofobní.
- Schválení:** Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.
- Složení:** Směs pigmentů a plniv dispergovaných v akrylátové disperzi s přísadou aditiv.
- Odstín:** Vyrábí se v bílém odstínu, po dohodě lze vyrobit další odstíny podle firemního vzorkovníku .
- Parametry nátěrové hmoty :**
- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| obsah netěkavých složek | min. 72 % , |
| měrná hmotnost | 1600 kg/ m ³ . |
- Parametry zaschlého nátěru :**
- | | |
|---------------------|------------------------------|
| vodotěsnost | max. 0,01 l/m ² , |
| difuzní odpor | max. 0,3 m, |
| přídržnost k betonu | min. 0,80 MPa. |

Příprava povrchu: Podklad musí být suchý, čistý, soudržný, bez obsahu solí,

- nové omítky** - musí být vyztřelé, Kontrolu vyztřání lze provést pH papírkem nebo roztokem fenolftaleinu.
- staré omítky** - všechny nepřilnavé části odstranit, omýt tlakovou vodou s přísadkou saponátu, povrch vyspravit a sjednotit štukem,
- dřevotřískové, dřevovláknité a sádkartonové desky** - nové podklady obrousit, zbavit prachu a volných částí.

Všechny savé podklady napustit penetrateorem PENECO SCH 02.

Podmínky nátěru : ECOLOR S SCH 31 se nejčastěji nanáší válečkem po zaschnutí penetračního nátěru cca po 8 až 24 hod. (dle povětrnosti) v jedné nebo ve dvou vrstvách, druhý nátěr se provádí po úplném zaschnutí předchozí vrstvy. Časový interval mezi nátěry je závislý na klimatických podmínkách, doba schnutí je 12 - 24 hodin, při teplotě 23°C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % je nátěr proschlý do 24 hodin.

Při aplikaci stříkáním používejte trysku o průměru cca 3-4 mm (barva obsahuje zrno až o velikosti 1,6 mm) a aplikujte rovnoměrně po celé ploše.

Při aplikaci nerezovými nebo umělohmotnými stěrkami aplikujte barvu v jedné rovnoměrné vrstvě. Okamžitě po nanesení lehkým tlakem strukturálním moltoprénovým válečkem nebo fasádním válečkem vytaháme libovolnou strukturu (čím větší vrstva tím hrubší struktura). Aplikací rozmezí teplot pro nanášení je 5 – 25°C. Při aplikaci válečkem nebo hladítkem doporučujeme aplikovat po uzavřených celcích a vyvarovat se navazování nové vrstvy na již zaschlou vrstvu strukturní barvy na ploše (tyto navázání budou viditelné).

Při aplikaci chránit natírané plochy před slunečním svitem a do zaschnutí před deštěm!

Max. plastický efekt, který lze na jeden nátěr vytvořit je cca 1,5 mm, jinak hrozí nebezpečí tvorby trhlin.

Způsob nanášení : Válečkem, stříkáním, stěrkou.

Spotřeba: 0,8 - 1,5 kg/m² – podle vytvářeného povrchu.

Ředění: Barva má viskozitu seřízenou pro práci válečkem – neředit.

Údržba: Všechny pomůcky po práci omýt vodou a při pracovních přestávkách chránit proti zaschnutí.

Hygiena a bezpečnost práce: Výrobek není chemicky nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona č.157/1998 Sb ve znění pozdějších předpisů. Může však mít dráždivé účinky především na oko, méně na pokožku. Nelze vyloučit vznik alergie. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit regeneračním krémem. Uchovávat mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

První pomoc: Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc.

Při zasažení očí vymývat rozevřené oči 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc.

Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.

Požárně technická charakteristika: Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201.

Skladování: Skladovat lze v původních neotevřených obalech během 1.-12. měsíce od data výroby při teplotě 5 – 30°C. Během 13.-24. měsíce od data výroby při teplotách 5 – 10°C. Maximální skladovatelnost 24 měsíců. Výrobek nesmí zmrznout.

Balení: 7,5; 17,5 kg.

Přeprava: Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +35°C.