

ECOLOR UNI EXTRA

Akrylátová barva odolná čistícím a dezinfekčním prostředkům

- Použití:** Barvu je možno použít v interiérech i exteriérech na vyzrálé omítky, beton, skleněné tapety, aglomerované dřevěné, papírové, sádkartonové povrchy nebo umakart. Nátěr je omyvatelný a odolný běžným čistícím a desinfekčním prostředkům. Je vhodný pro interiéry náročné na hygienu, jako jsou kuchyně, školy, jídelny, zdravotnická zařízení apod. Může přijít do náhodného styku s potravinami, není však pro tento účel určen.
- Schválení:** Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek byl odzkoušen autorizovanou osobou na odolnost proti běžným čistícím a desinfekčním prostředkům.
- Složení:** Směs plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv, neobsahuje těžké kovy.
- Odstín:** Vyrábí se v nenormalizovaném bílém odstínu (možno barvit malířskými pastami).
- Parametry barvy:**
- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| objemová hmotnost | 1500 kg/m ³ , |
| obsah netěkavých složek | min. 63 %, |
| vzhled | bílá viskózní kapalina bez nečistot. |
- Parametry nátěru :**
- | | |
|------------|------------|
| vzhled | matný, |
| bělost | min. 93 %, |
| přídržnost | 0,3 MPa, |
- Příprava podkladu:** Podklad musí být soudržný, suchý, nové omítky zkarbonatizované. Staré nátěry malířských barev důkladně odstranit a omýt vodou! Savé povrchy a sádkarton před nátěrem penetrovat penetrací PENECO SCH 02 nebo betony pomocí PENECO EXTRA SCH 02.0010, SCH 02.0011, umakarty a lesklé plochy před nátěrem zbrousit do matového vzhledu.
- Aplikace:** Nanáší se v jedné až dvou vrstvách, druhý nátěr se provádí po zaschnutí předchozí vrstvy. Při teplotě vzduchu +20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu je nátěr přetíratelný po 1 hodině. Minimální aplikační teplota vzduchu a podkladů pro nanášení je + 5°C, maximální +30°C .
- Způsob nanášení :** Válečkem, štětcem, stříkáním.
- Spotřeba barvy:** 0,2 - 0,4 kg/m² při dvou nátěrech.
- Ředění:** Barva má viskozitu seřízenou pro práci válečkem - v případě potřeby možno ředit max. 10 % penetrátorem PENECO SCH 02 nebo vodou popř. jejich směsí.
- Údržba:** Všechny pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou.
- Hygiena a bezpečnost práce:** Výrobek není chemicky nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona č.157/1998 Sb ve znění pozdějších předpisů. Může však mít dráždivé účinky především na oko, méně na pokožku. Nelze vyloučit vznik alergie. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit regeneračním krémem. Uchovávat mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
- První pomoc:** Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc.
Při zasažení očí vymývat rozevřené oči 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc.
Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.
- Požárně technická charakteristika:** Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201.
- Skladování:** Skladovat lze v původních neotevřených obalech během 1.-12. měsíce od data výroby při teplotě 5-30°C. Během 13.-24. měsíce od data výroby při teplotách 5-10°C. Maximální skladovatelnost 24 měsíců. Výrobek nesmí zmrznout.
- Balení:** 17,5 kg.
- Přeprava:** Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +35°C.