

ECOLOR UNI

Akrylátová barva univerzální

Použití: Univerzální akrylátovou barvu je možno použít v interiérech i exteriérech na vyzrálé omítky, beton, skleněné tapety, aglomerované dřevěné, papírové, sádrokartonové povrchy nebo umakart. Nátěr je omyvatelný a proto je vhodný pro interiéry náročné na hygienu, jako jsou kuchyně, školy, jídelny, zdravotnická zařízení apod. Může přijít do náhodného styku s potravinami, není však pro tento účel určen.

Schválení: Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

Složení: Směs plniv dispergovaných ve vodné akrylátové diperzi s přísadou aditiv, neobsahuje těžké kovy.

Odstín: Vyrábí se v nenormalizovaném bílého odstínu (možno barvit malířskými pastami).

Parametry barvy:	objemová hmotnost	1500 kg/m ³ ,
	obsah netěkavých složek	min. 63 %,
	vzhled	bílá viskózní kapalina bez nečistot.

Parametry nátěru :	vzhled	matný,
	bělost	min. 93 %,
	přídržnost	0,3 MPa,

Příprava podkladu: Podklad musí být soudržný, suchý, nové omítky zkarbonatizované. Staré nátěry malířských barev důkladně odstranit a omýt vodou! Savé povrchy a sádrokarton před nátěrem penetrovat penetrací PENEKO SCH 02 nebo betony pomocí PENEKO EXTRA SCH 02.0010, SCH 02.0011, umakarty a lesklé plochy před nátěrem zbrusit do matového vzhledu.

Aplikace: Nanáší se v jedné až dvou vrstvách, druhý nátěr se provádí po zaschnutí předchozí vrstvy. Při teplotě vzduchu +20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu je nátěr přetíratelný po 1 hodině. Minimální aplikační teplota vzduchu a podkladů pro nanášení je + 5°C, maximální +30°C .

Způsob nanášení : Válečkem, štětcem, stříkáním.

Spotřeba barvy: 0,25 - 0,4 kg/m² při dvou nátěrech.

Ředění: Barva má viskozitu seřízenou pro práci válečkem - v případě potřeby možno ředit max. 10 % penetrátoru PENEKO SCH 02 nebo vodou popř. jejich směsí.

Údržba: Všechny pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou.

Hygiena a bezpečnost práce: Výrobek není chemicky nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona č.157/1998 Sb ve znění pozdějších předpisů. Může však mít dráždivé účinky především na oko, méně na pokožku. Nelze vyloučit vznik alergie. Při práci nejist, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit regeneračním krémem. Uchovávat mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

První pomoc: Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc.

Při zasazení očí vymývat rozevřené oči 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc.

Při zasazení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.

Požárně technická charakteristika: Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201.

Skladování: Skladovat lze v původních neotevřených obalech během 1.-12. měsíce od data výroby při teplotě 5-30°C. Během 13.-24. měsíce od data výroby při teplotách 5-10°C. Maximální skladovatelnost 24 měsíců. Výrobek nesmí zmrznout.

Balení: 7,5; 17,5 kg.

Přeprava: Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +35°C.

