

EXIN FULL

Bílá malířská barva

- Použití:** Vodou ředitelná, snímatelná, ořeuodolná malířská barva na vyzrálé omítky a betonové povrchy, aglomerované dřevěné materiály, sádrokarton a papírové povrchy je určena pro probarvování malířskými pastami. Pokud jsou k probarvování použity zdravotně nezávadné barevné koncentráty (pasty), je vhodná pro úpravu interiérů náročných na hygienu, jako školy, jídelny, zdravotnická zařízení apod. Nátěr může přijít do náhodného styku s potravinami, není však pro tento účel určen. Výrobek EXIN FULL EX je variantou o stejných parametrech určenou pro stříkání.
- Schválení:** Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.
- Složení:** Směs plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv, neobsahuje těžké kovy.
- Upozornění:** Vzhledem k obsahu kaolinu ve výrobku EXIN FULL EX může při aplikaci stříkáním docházet k většímu opotřebení trysek a pístů stříkacích zařízení. Tento jev je vlastností výrobku, nikoliv jeho vadou a výrobce nebere za větší opotřebení stříkacích zařízení odpovědnost.
- Odstín:** Vyrábí se v nenormalizovaném bílém odstínu, možno barvit malířskými pastami.
- | | | |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Parametry barvy: | obsah netěkavých složek | min. 63 %, |
| | vzhled | bílá viskózní kapalina bez nečistot. |
| Parametry nátěru : | difuzní odpor | 0,05 m |
| | vzhled | matný, |
| | bělost | min. 92 %, |
| | přídržnost | 0,3 MPa, |
| | kryvost | 1. |
- Příprava podkladu:** Podklad očistit, nesoudržné staré nátěry odstranit, na omítky nanášet až po jejich úplném vyzrání. Sádrokarton a nové omítky penetrovat pomocí penetrátoru PENECO SCH 02.
- Aplikace:** Barva EXIN FULL je seřízena pro práci s válečkem. Varianta EXIN FULL EX je určena pro stříkání. Nanáší se v jedné až dvou vrstvách, druhý nátěr se provádí po zaschnutí předchozí vrstvy. Při +20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu je nátěr po 1 hodině přetíratelný. Minimální teplota vzduchu a podkladů pro nanášení je + 5°C, maximální + 30°C.
- Způsob nanášení :** Válečkem, štětcem – EXIN FULL, stříkáním – EXIN FULL EX.
- Spotřeba barvy:** Cca 0,12-0,3 kg/m² při dvou nátěrech podle stavu podkladu, tzn. cca 8 – 12 m² z 1 kg v jedné vrstvě (EXIN FULL EX 0,1-0,2 kg/ m²).
- Ředění:** Barva je seřízena pro nanášení válečkem – EXIN FULL nebo stříkáním – EXIN FULL EX, jinak dle potřeby vodou max. do 10 %. Pro zvýšení odolnosti nátěru proti otěru (při savých podkladech) je vhodné použít k ředění PENECO SCH 02 max. do 10%. Pro závěrečnou vrstvu u obarveného výrobku neředit.
- Údržba:** Všechny pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou.
- Hygiena a bezpečnost práce:** Výrobek není chemicky nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona č.157/1998 Sb ve znění pozdějších předpisů. Může však mít dráždivé účinky především na oko, méně na pokožku. Nelze vyloučit vznik alergie. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit regeneračním krémem. Uchovávat mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
- První pomoc:** Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc.
Při zasažení očí vymývat rozevřené oči 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc.
Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.
- Požárně technická charakteristika:** Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201.
- Skladování:** Skladovat lze v původních neotevřených obalech během 1.-12. měsíce od data výroby při teplotě 5-30°C. Během 13.-24. měsíce od data výroby při teplotách 5-10°C. Maximální skladovatelnost 24 měsíců. Výrobek nesmí zmraznout.
- Balení:** 4; 7,5; 15; 45 kg.
- Přeprava:** Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +35°C.