

FIXASIL M

Silikátový penetrátor modifikovaný

- Použití:** Silikátový penetrátor FIXASIL M je určen jako primární nátěr všech silikátových povrchů a vápenných štuků, finálně upravovaných modifikovanými silikátovými barvami COLORSIL M, COLORSIL IN. Penetrace zvyšuje soudržnost systému, upravuje nasákavost ošetřených povrchů a u čistých vápenných štuků připraví můstek pro ukotvení finálního nátěru. Může být použit i samostatně pro zpevnění povrchu. Nehodí se především na umělé hmoty, nevyzrálé omítky, omítky s obsahem solí a obsahem syntetických polymerů a biologicky napadené povrchy.
- Schválení:** Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.
- Složení:** Silikátové pojivo s přísadou hydrofobního prostředku a modifikujícího pojiva, neobsahuje těžké kovy.
- Parametry:** Nebezpečná látka: Křemičitan draselný CAS. 1312-76-1
objemová hmotnost 1.020 kg/m³,
obsah netěkavých složek min 9,5 % ,
pH 12,5.
- Příprava podkladu:** Podklad musí být vyzrálý (u nových omítek cca 4 týdny po jejich dokončení), soudržný, čistý, suchý, bez biologického napadení a vodorozpustných solí. Podklad nesmí obsahovat syntetické polymery (např. u některých typů zejména mokřích maltových směsí). Kontrolu vyzrání lze provést pH papírkem nebo roztokem fenolftaleinu. Staré nátěry silikonových, akrylátových nebo polyvinylacetátových barev musí být bezzbytku odstraněny a podklad by měl být přeštukován (zbytkový obsah syntetických polymerů může znamenat problémy při aplikaci). Obsahuje-li podklad vodorozpustné sole je nutno přípravu povrchu konzultovat s technikou firmy.
- Upozornění:** Všechny nenatírané plochy důkladně zakrýt - zanechává neodstranitelné stopy na všech silikátových površích (sklo a glazury obkladů a dlaždic)!
- Aplikace:** Nátěr provádět při teplotách od 5 do 30°C. Doba schnutí (zrání) cca 24 h – podle povětrnostních podmínek. Natíranou plochu chránit před přímým slunečním osvětlením a do zaschnutí před deštěm. Nanáší se pouze v jedné vrstvě.
- Ředění:** Dodává se v aplikační konzistenci - neředit!
- Způsob nanášení:** Válečkem, štětcem, stříkáním.
- Spotřeba:** 0,1-0,2 l/m² - podle savosti podkladu.
- Údržba:** Pomůcky po skončení práce omýt vodou.
- Hygiena a bezpečnost práce:** Kapalným prostředkem má silně dráždivé až leptavé účinky především na pokožku, sliznice a oči. Při dlouhodobém a opakovaném kontaktu může u vnímavých osob vyvolávat alergické reakce. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit regeneračním krémem.
- Symbol nebezpečnosti: Xi – dráždivý.
- | | |
|-----------------|---|
| R věty: R 36/38 | Dráždí oči a kůži |
| S věty: S2 | Uchovávejte mimo dosah dětí |
| S24/25 | Zamezte styku s kůží a očima |
| S36/37/39 | Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice, brýle nebo štít |
| S46 | Při požití okamžitě vyhledejte lékaře. pomoci a ukažte tento obal nebo označení |
- První pomoc:** Projeví-li se zdravotní potíže (po vstříknutí do oka, po vdechnutí aerosolu), v případě požití nebo v případě pochybností uvědomit lékaře. Při bezvědomí nepodávat nic ústy. Při nadýchání dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Zajistit klid, teplo, vyhledat lékařskou pomoc. Při nepravidelném dýchání nebo zástavě dechu provést umělé dýchání. Při bezvědomí stabilizovat na boku a vyhledat lékařskou pomoc. Při styku s kůží odložit potřísněný oděv. Kůži omýt velkým množstvím vody, popř. mýdlem nebo jiným obdobným šetrným mycím prostředkem. Po umytí ošetřit vhodným regeneračním krémem. Nepoužívat ředidla nebo rozpouštědla. Při zasažení očí ihned promývat proudem čisté vody po dobu minimálně 15 minut. Vyhledat lékařskou pomoc. Při požití vypláchnout ústa vodou, dát vypít asi 1/4 až 1/2 l vody. Nevyvolávat zvracení. Vyhledat okamžitě lékařskou pomoc. Zajistit klid, teplo.

Požárně technická charakteristika: Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201.

Skladování: Skladovat lze v původních neotevřených obalech během 1.-12. měsíce od data výroby při teplotě 5-30°C. Během 13.-24. měsíce od data výroby při teplotách 5-10°C. Maximální skladovatelnost 24 měsíců. Výrobek nesmí zmrznout.

Balení: 5 a 10 l.

Přeprava: Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +30°C.

