

INDULAK L

Polyuretanový lak lesklý

- Použití:** Polyuretanový lak je určen pro všechny dřevěné povrchy v exteriérech a interiérech, jako obložení balkonů a fasád, pergoly, zahradní nábytek, okna, dveře apod.. Pro vysokou otěruvzdornost lze v interiéru použít k nátěrům dřevěných podlah (parket apod.) V exteriéru je vhodný pouze v kombinaci s lazurami IMPRANAL SL SCH 20 a IMPRANAL PROFI SCH 22. Chrání dřevo před povětrnostními vlivy a stárnutím.
- Upozornění:** Nehodí se k úpravě plísněmi a houbami napadených dřev, která je nutno nejprve ošetřit některým z typů biocidních přípravků, např. LIGNOFIX E-PROFI. Bez použití lazurovacích laků IMPRANAL obsahující UV filtr jako základu se nesmí používat v exteriéru (INDULAK L SCH 12 je sice UV stabilní, nicméně neobsahuje UV filtr a ve dřevě dochází na přímém slunečním svitu k rozkladu ligninu a tím k šednutí až černání dřeva a jeho povrchovému křehnutí).
- Schválení:** Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.
- Složení:** Směs polyuretanových disperzí s přísadami aditiv.
- Vzhled nátěru:** Lesklý
- Zápach:** Mírný vlastní zápach výrobku, po zaschnutí zmizí.
- Parametry:**
- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| objemová hmotnost | 1010 kg/m ³ , |
| obsah netěkavých složek | min 28 % , |
| pH | cca 8,5. |
- Příprava podkladu:** Podklad musí být čistý, zbrúšený a suchý.
- Aplikace:** Vlhkost natíraného dřeva nesmí překročit 12%. Po zaschnutí prvního nátěru přebrousíme povrch jemným smirkovým plátnem, abychom odstranili drobné jehličky dřeva a tím dostali dokonalejší povrch. Poté aplikujeme druhý nátěr. Pro další zvýšení otěruvzdornosti (např. při použití na dřevěné plochy) doporučujeme nátěr třetí. Nátěr je přetíratelný po 12 hod/20°C a relativní vlhkosti 65%. Pro aplikaci v exteriéru je nejdříve nutné jako základovací vrstvu použít min. 2 násobný nátěr lazurovacím lakem IMPRANAL SCH 20 nebo IMPRANAL PROFI SCH 22 (viz. Upozornění a Technické listy uvedených výrobků).
- Natřený povrch je plně zatížitelný po 72 hodinách. Aplikací rozmezí teplot pro nanášení je 5 – 30°C. Při aplikaci chránit natírané plochy před slunečním svitem a do proschnutí před deštěm!
- Ředění:** Dodává se v aplikací konzistenci, neředit.
- Způsob nanášení:** Máčením, válečkem, štětcem, stříkáním.
- Spotřeba:** 15 – 20m²/l při jedné vrstvě.
- Údržba:** Pomůcky po skončení práce omýt vodou.
- Hygiena a bezpečnost práce:** Výrobek není chemicky nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona č.157/1998 Sb ve znění pozdějších předpisů. Může však mít dráždivé účinky především na oči, méně na pokožku. Nelze vyloučit vznik alergie. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit reparačním krémem. Uchovávat mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
- První pomoc:** Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývat rozevřené oči 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.
- Požárně technická charakteristika:** Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201.
- Skladování:** Skladovat lze v původních neotevřených obalech při teplotách 5 až +30°C. Maximální skladovatelnost 24 měsíců. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.
- Přeprava:** Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +35°C.
- Balení:** 0,75 a 2,5 litru.