

# PENECO FROST O

## Akrylátový penetrátor pod omítkoviny pro práci za snížených teplot

- Použití:** Akrylátový penetrátor je určen pro práci za nízkých teplot od  $-5^{\circ}\text{C}$  jako první nátěr všech savých stavebních materiálů, které jsou finálně upravovány akrylátovými omítkovinami např. ECOLOR FROST R a ECOLOR FROST O. Lze jej použít i samostatně pro zpevnění a zvýšení hydrofobity povrchu. Dodává se v aplikační konzistenci.
- Schválení:** Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.
- Složení:** Směs pigmentů a plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv - neobsahuje těžké kovy.
- Parametry:**
- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| měrná hmotnost          | cca 1200 kg/m <sup>3</sup> |
| obsah netěkavých složek | min 35%                    |
- Příprava podkladu:** Podklad musí být soudržný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omítky musí být vyzrálé. Staré nesoudržné nátěry je nutné odstranit. Všechny nenatírané povrchy důkladně zakrýt!
- Aplikace:** Nanáší se v jedné vrstvě. Při teplotě vzduchu a podkladu  $0^{\circ}\text{C}$  a relativní vlhkosti 65% je penetrační nátěr přetíratelný po 12 hodinách. Minimální aplikační teplota je  $-5^{\circ}\text{C}$ , maximální  $+25^{\circ}\text{C}$ . Nátěr lze provádět pouze tehdy není-li teplota podkladu a vzduchu nižší než  $-5^{\circ}\text{C}$  a to během celé doby prosychání  
Před aplikací důkladně promíchejte!!!
- Způsob nanášení:** Válečkem, štětcem, stříkáním.
- Spotřeba:** 0,15-0,25 kg/m<sup>2</sup> - podle savosti podkladu.
- Ředění:** Dodává se v aplikační konzistenci - neředit!
- Údržba:** Pomůcky po skončení práce omýt vodou.
- Hygiena a bezpečnost práce:** Výrobek není chemicky nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona č.157/1998 Sb ve znění pozdějších předpisů. Může však mít dráždivé účinky především na oči, méně na pokožku. Nelze vyloučit vznik alergie. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit regeneračním krémem. Uchovávat mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
- První pomoc:** Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývat rozevřené oči 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.
- Požárně technická charakteristika:** Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201.
- Skladování:** Skladovat lze v původních neotevřených obalech během 1.-12. měsíce od data výroby při teplotě  $5-30^{\circ}\text{C}$ . Během 13.-24.měsíce od data výroby při teplotách  $5-10^{\circ}\text{C}$ . Maximální skladovatelnost 24 měsíců. VÝROBEK NESMÍ BÝT VYSTAVEN TEPLITĚ POD  $-5^{\circ}\text{C}$ .
- Přeprava:** Přepravovat pouze při teplotách od  $+5^{\circ}\text{C}$  do  $+35^{\circ}\text{C}$ .
- Balení:** 5 a 10 kg.