

PENESIL O

Penetrační nátěr pod silikonové omítkoviny

- Použití:** Základní penetrační nátěr je určen jako první nátěr všech savých stavebních materiálů, které jsou finálně upravovány silikonovými omítkovinami např. SILCOLOR R a SILCOLOR O. Lze ji použít i samostatně pro zvýšení hydrofobity povrchu. Dodává se v aplikační konzistenci.
- Schválení:** Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.
- Složení:** Vodná silikonová emulze modifikovaná akrylátovou disperzí s přísadami aditiv, neobsahuje těžké kovy.
- Parametry:**
- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| měrná hmotnost | 1200 kg/m ³ , |
| obsah netěkavých složek | min. 35 % , |
| vzhled | mléčně bílý. |
- Příprava podkladu:** Podklad musí být soudržný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omítky musí být vyzrálé. Staré nesoudržné nátěry je nutné odstranit. Všechny nenatírané povrchy důkladně zakrýt!
- Aplikace:** Nanáší se v jedné vrstvě. Při teplotě vzduchu a podkladu 20°C a relativní vlhkosti 65% je penetrační nátěr přetíratelný po 1- 3 hod. Minimální aplikační teplota je +5°C, maximální +30°C. Před aplikací důkladně promíchejte. Doporučujeme promíchávat i v průběhu aplikace.
- Způsob nanášení:** Válečkem, štětcem, stříkáním.
- Spotřeba:** 0,15-0,25 kg/m² - podle savosti podkladu.
- Ředění:** Dodává se v aplikační konzistenci - neředit!
- Údržba:** Pomůcky po skončení práce omýt vodou.
- Hygiena a bezpečnost práce:** Výrobek není chemicky nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona č.157/1998 Sb ve znění pozdějších předpisů. Může však mít dráždivé účinky především na oči, méně na pokožku. Nelze vyloučit vznik alergie. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit regeneračním krémem. Uchovávat mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
- První pomoc:** Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývat rozevřené oči 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.
- Požárně technická charakteristika:** Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201.
- Skladování:** Skladovat lze v původních neotevřených obalech během 1.-12.měsíce od data výroby při teplotě 5-30°C. Během 13.-24.měsíce od data výroby při teplotách 5-10°C. Maximální skladovatelnost 24 měsíců. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.
- Přeprava:** Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +35°C.
- Balení:** 5 a 10 kg