

PLASTYP INTA

Tekutá plastická tapeta

- Použití:** Barvu s dekoračním efektem je možno použít v interiérech na vyzrálé povrchy - staré i nové omítky, aglomerované dřevěné, papírové, umakartové a sádrokartonové povrchy. Plastický efekt lze vytvořit podle svého vkusu a dovednosti. Nátěr může přijít do náhodného styku s potravinami, není však pro tento účel určen. Nátěr je omyvatelný.
- Schválení:** Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.
- Složení:** Směs plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv, neobsahuje těžké kovy.
- Odstín:** Vyrábí se v nenormalizovaném bílém odstínu, možno barvit malířskými pastami nebo na přání zákazníka dodávat v odstínech podle firemního vzorkovníku.
- Parametry barvy:**
- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| objemová hmotnost | 1600 kg/m ³ , |
| obsah netěkavých složek | min. 65 %, |
| vzhled | bílá viskózní kapalina bez nečistot. |
- Parametry nátěru :**
- | | |
|----------------|------------|
| bělost | min. 94 %, |
| přídržnost | 0,3 MPa, |
| otěruvzdornost | 60 minut. |
- Příprava podkladu:** Podklad musí být soudržný, suchý, nové omítky vyzrálé. Staré nátěry malířských barev důkladně odstranit a povrch omýt! Savé povrchy a sádrokarton před nátěrem penetrovat penetrací PENECO SCH 02 nebo betony pomocí PENECO EXTRA SCH 02.0010, SCH 02.0011, umakarty a lesklé plochy před nátěrem zbrousit do matového vzhledu.
- Aplikace:** Tekutou tapetu nanášíme po zaschnutí penetračního nátěru cca po 8 až 24 hod.(dle povětrnosti) v jedné až dvou vrstvách, druhý nátěr provádět po zaschnutí předchozího. Při aplikaci válečkem nebo štětkou lze plastický efekt měnit použitím různých typů válečků z polyuretanové pěny nebo štětců. Při teplotě vzduchu 20°C a relativní vlhkosti 65% je nátěr přetíratelný po 12 - 24 hodinách. Doba schnutí je při teplotě 23°C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % je 24 hod.. Při aplikaci stříkáním aplikujte rovnoměrně po celé ploše. Barvu lze aplikovat nerezovými nebo umělohmotnými stěrky v jedné rovnoměrné vrstvě o síle cca 0,5 mm – okamžitě po nanesení lehkým tlakem strukturálním moltoprénovým válečkem vytaháme libovolnou strukturu (čím větší vrstva tím hrubší struktura). Doporučujeme aplikovat po uzavřených celcích a vyvarovat se navazování nové vrstvy na již zaschlou vrstvu strukturální barvy na ploše (tyto navázání budou viditelné). Minimální aplikační teplota je +5°C, maximální +25°C.
- Upozornění:** Max. plastický efekt, který lze na jeden nátěr vytvořit, je cca 1,5 mm, jinak hrozí nebezpečí tvorby trhlin.
- Způsob nanášení :** Válečkem, štětcem, stěrkou, stříkáním.
- Spotřeba barvy:** 0,6 – 1,2 kg/m² - podle tloušťky nátahu.
- Ředění:** Barva je dodávána v aplikační konzistenci - neředit.
- Údržba:** Všechny pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou.
- Hygiena a bezpečnost práce:** Výrobek není chemicky nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona č.157/1998 Sb ve znění pozdějších předpisů. Může však mít dráždivé účinky především na oko, méně na pokožku. Nelze vyloučit vznik alergie. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit regeneračním krémem. Uchovávat mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
- První pomoc:** Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc.
Při zasažení očí vymývat rozevřené oči 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc.
Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.
- Požárně technická charakteristika:** Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201.
- Skladování:** Skladovat lze v původních neotevřených obalech během 1.-12. měsíce od data výroby při teplotě 5-30°C. Během 13.-24. měsíce od data výroby při teplotách 5-10°C. Maximální skladovatelnost 24 měsíců. Výrobek nesmí zmraznout.
- Balení:** 4; 7,5; 17,5; kg.
- Přeprava:** Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +35°C.