

# PLASTYP

## Tekutá plastická tapeta rustikální

- Použití:** Barvu s dekoračním efektem zrna až 1,4 mm je možno použít v interiérech i exteriérech na vyzrálé povrchy – omítky, aglomerované dřevěné, papírové, umakartové a sádrokartonové povrchy. Nátěr může přijít do náhodného styku s potravinami, není však pro tento účel určen. Nátěr je omyvatelný.
- Schválení:** Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.
- Složení:** Směs plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv, neobsahuje těžké kovy.
- Odstín:** Vyrábí se v nenormalizovaném bílém odstínu, možno barvit malířskými pastami nebo na přání zákazníka dodávat v odstínech podle firemního vzorkovníku.
- Parametry barvy:**
- |                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| objemová hmotnost       | 1600 kg/m <sup>3</sup> ,             |
| obsah netěkavých složek | min. 65 %,                           |
| vzhled                  | bílá viskózní kapalina bez nečistot. |
- Parametry nátěru :**
- |                |            |
|----------------|------------|
| bělost         | min. 92 %, |
| přídržnost     | 0,25 MPa,  |
| otěruvzdornost | 60 minut.  |
- Příprava podkladu:** Podklad musí být soudržný, suchý, nové omítky vyzrálé. Staré nátěry malířských barev důkladně odstranit a omýt! Savé povrchy a sádrokarton před nátěrem penetrovat penetrační PENECO SCH 02 nebo betony pomocí PENECO EXTRA SCH 02.0010, SCH 02.0011, umakarty a lesklé plochy před nátěrem zbrousit do matového vzhledu.
- Aplikace:** Plastyp SCH 45 se nejčastěji nanáší válečkem po zaschnutí penetračního nátěru cca po 8 až 24 hod.(dle povětrnosti) v jedné až dvou vrstvách, druhý nátěr provádět po zaschnutí předchozího. Časový interval mezi nátěry je závislý na klimatických podmínkách, doba schnutí je 12 -24 hodin, při teplotě 23°C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % je nátěr proschlý do 24 hod.. Při aplikaci stříkáním používejte trysku o průměru 3-4 mm a aplikujte rovnoměrně po celé ploše. Barvu lze aplikovat nerezovými nebo umělohmotnými stěrkami v jedné rovnoměrné vrstvě – okamžitě po nanesení lehkým tlakem strukturálním moltoprénovým válečkem nebo fasádním válečkem vytaháme libovolnou strukturu (čím větší vrstva tím hrubší struktura). Doporučujeme aplikovat po uzavřených celcích a vyvarovat se navazování nové vrstvy na již zaschlou vrstvu strukturální barvy na ploše (tyto navázání budou viditelné). Minimální aplikační teplota je +5°C, maximální +25°C. Při aplikaci chránit natírané plochy před slunečním svitem a do zaschnutí před deštěm.
- Upozornění:** Max. plastický efekt, který lze na jeden nátěr vytvořit, je cca 1,5 mm, jinak hrozí nebezpečí tvorby trhlin.
- Způsob nanášení :** Válečkem, stříkáním, stěrkou.
- Spotřeba barvy:** 0,8 – 1,5 kg/m<sup>2</sup> - podle tloušťky nátahu.
- Ředění:** Barva je dodávána v aplikační konzistenci - neředit.
- Údržba:** Všechny pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou.
- Hygiena a bezpečnost práce:** Výrobek není chemicky nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona č.157/1998 Sb ve znění pozdějších předpisů. Může však mít dráždivé účinky především na oko, méně na pokožku. Nelze vyloučit vznik alergie. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit regeneračním krémem. Uchovávat mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
- První pomoc:** Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc.  
Při zasažení očí vymývat rozevřené oči 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc.  
Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.
- Požárně technická charakteristika:** Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201.
- Skladování:** Skladovat lze v původních neotevřených obalech během 1.-12. měsíce od data výroby při teplotě 5-30°C. Během 13.-24. měsíce od data výroby při teplotách 5-10°C. Maximální skladovatelnost 24 měsíců. Výrobek nesmí zmraznout.
- Balení:** 4; 7,5; 17,5 kg.
- Přepřava:** Přepřavovat pouze při teplotách od +5°C do +35°C.